

Renz-30B

Высокопрочный клей для ветрового стекла

Описание

Renz-30B — это клей для лобового стекла холодного нанесения, специально разработанный для замены лобового стекла и заполнения щелей при замене стекол автобусов, грузовиков и железнодорожных вагонов. Он обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям и поэтому подходит для открытых швов.

Характеристики

- 2 часа, до безопасной эксплуатации
- Подходит для склеивания и заполнения зазоров. Идеальный продукт для замены стекол на коммерческих транспортных средствах.
- Демонстрирует хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям. Совместимо с процессами установки Black Primeless и All Black
- Не содержит растворителей
- Устойчив к УФ лучам.

Приложение

Renz-30B был специально разработан как комплексное решение для замены лобовых стекол коммерческих транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. Хорошая устойчивость к УФ лучам и атмосферным воздействиям, может использоваться как для склеивания, так и для заполнения зазоров. Этот продукт и связанная с ним информация о процессе предназначены для замены автомобильных стекол. Для других применений необходимо провести испытания с реальными субстратами и условиями, чтобы гарантировать адгезию и совместимость материалов.

Технические данные

Характеристики:	Нормативные документы	Требование	Показатель
Цвет	/	Черный	/
Плотность(g/ml)	GB/T 13477.2	1.2 ± 0.1	1.25
Экструдированность(ml/min)	GB/T 13477.4	≥ 60	80
Свойства провисания (mm)	GB/T 13477.6	≤ 0.5	0
Время отверждения до отлипа (min)	GB/T 13477.5	20~45	40
Скорость отверждения (mm/d)	HG/T 4363	≥ 3.0	3.2
Нелетучее содержимое (%)	GB/T 2793	≥ 98	99
Твердость по Шор -у	GB/T 531.1	60~65	62
Предел прочности (МПа)	GB/T 528	≥ 8.0	9.0
Удлинение при разрыве(%)	GB/T 528	≥ 400	480

Прочность при разрыве(N/mm)	GB/T 529	≥10.0	12
Прочность при растяжении на сдвиг (МПа)	GB/T 7124	≥4.0	4.8
Температура эксплуатации(°C)	/	-40~90	

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре 23±2°C и относительной влажности 50±5%.

Инструкция по применению

- Удалить пыль, масло и воду с поверхности основания
- **Чтобы обеспечить эффект сцепления и совместимость между продуктом и основанием, необходимо заранее провести испытания на фактическом основании и в окружающей среде.**
- Температура окружающей среды применения 5~35°C, влажность 40~60%RH. При температуре ниже 5°C, рекомендуется размещать изделия в среде с температурой 30~40°C в течение 1 часа (не более 3 часов).
- Информацию о методе нанесения см. в описании конструкции PUSTAR или обратитесь в службу технической поддержки компании ООО «Азиана Сэйлз Групп»
- На части доступных узлов может использоваться скребок.

Упаковка

Картридж	310ML
Файл пакет	600ML
Бочка	240KGS / 260KGS

Транспортировка и хранение

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегайте столкновения.
- Хранение: Хранить в запечатанном виде в сухом, прохладном месте. Температура: 5~25°C. Влажность: ≤50%RH..
- Срок годности: 9 месяцев.

Безопасность

- Хранить в недоступном для детей месте..
- Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза держите веки открытыми и тщательно промойте глаза водой, обратитесь к врачу..

Отказ от ответственности

Все рекомендации относительно нашей продукции, включая транспортировку, хранение и обработку, основаны на наших текущих знаниях и опыте в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности.

Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется

провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании, прежде чем приступать к полному нанесению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

Email : pustar@pustar.com Web : www.pustar.com Tel : +86 769 82010650



Авторизованный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Азиана Сэйлз Групп»

Email: info@asianasales.ru ; Web: www.asianasales.ru Tel: +7 (495) 970 24 74

Revision Date 1.0: 2025.04.01