

МАСТИФИКС ЖИДКИЕ ГВОЗДИ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАУЧУКОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- сила схватывания 50 кг/м²
- для влажных помещений
- не повреждает обратную сторону зеркал
- сглаживает неровности основания до 5 мм
- может быть окрашен
- быстрое высыхание
- образует эластичное, прочное и долговечное соединение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Quelyd Мастификс ЖИДКИЕ ГВОЗДИ «ДЛЯ ЗЕРКАЛ» - быстросохнущий специальный монтажный клей на основе синтетического каучука для приклеивания зеркал, а также монтажа широкого спектра материалов. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения растворителя, образуя эластичное, прочное и долговечное соединение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Quelyd Мастификс ЖИДКИЕ ГВОЗДИ «ДЛЯ ЗЕРКАЛ» - специально разработан для монтажа любых, даже очень тяжелых, зеркал без сверления и гвоздей. Также подходит для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону. Также подходит для EPS и XPS, приклеивания керамической плитки к пористым основаниям.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применяйте **Quelyd Мастификс ЖИДКИЕ ГВОЗДИ «ДЛЯ ЗЕРКАЛ»** с помощью пистолета для герметиков.



Вставьте упаковку в пистолет, далее вскройте упаковку, установите носик и приступайте к нанесению.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Состав	синтетические каучуко-углеводородные смолы, органические растворители
Цвет	прозрачный
Плотность	не менее 1,05 г/мл
Время подсушки* (выдержки)	3 – 5 минут
Время фиксации*	2 – 3 минуты
Время пленкообразования*	10 – 15 минут
Скорость высыхания*	1 – 2 мм/сутки
Температура эксплуатации	от -20 °C до +60 °C
Морозостойкость во время транспортировки	до -15 °C
Температура нанесения	от +15 °C до +30 °C

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

Для широкоформатных элементов:

- Выдавите несколько вертикальных линий клея с расстоянием 5 - 10 см между ними на приклеиваемый элемент
- Выждите от 3 до 5 минут (зависит от температуры применения)
- Соедините склеиваемые материалы
- Установите подпорки. Можно использовать монтажную ленту!
- В течении 10 - 15 минут (зависит от температуры применения), после склеивания элемент можно сдвинуть для установки правильного монтажного положения

Для легких элементов:

- Нанесите клей непрерывной полосой Ø5 мм
- Соедините приклеиваемый элемент с основанием и разъедините, если это возможно. Если приклеенный элемент держится не стекая, оставьте минимум на 24 часа до нагрузки
- Если вес элемента значителен, то после разъединения выждите от 3 до 5 минут (зависит от условий применения) соедините склеиваемые материалы вновь
- В течении 2 - 3 минут, после склеивания элемент можно сдвинуть для установки правильного монтажного положения

После высыхания клея (обычно 24 часа) клеевое соединение станет прочным и эластичным. Наилучший результат в случае склеивания двух паронепроницаемых материалов достигается, через 3 – 5 суток, после применения.

Quelyd Мастификс ЖИДКИЕ ГВОЗДИ «ДЛЯ ЗЕРКАЛ» обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства. Не оставлять открытую упаковку с клеем более чем на 20 минут. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

РАСХОД

- Картридж - до 15 п.м., полосой Ø5 мм

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

Quelyd Мастификс ЖИДКИЕ ГВОЗДИ «ДЛЯ ЗЕРКАЛ» прекрасно окрашивается после полного высыхания. До полного высыхания продукт может давать усадку, которая может вызывать растрескивание краски. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

ОЧИСТКА

- до высыхания: ацетон или петролейный эфир
- после высыхания: механическим способом

ОГРАНИЧЕНИЯ

- запрещается использовать для склеивания и герметизации аквариумов, а также материалов, предполагающих контакт с питьевой водой, пищевыми продуктами, лекарствами и средствами гигиены;
- не использовать на металлических и др. поверхностях, окрашенных порошковыми красками, в составе которых присутствуют антиадгезионные добавки;
- не рекомендуется использовать для склеивания поверхностей из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), тефлонов и других антиадгезионных материалов;
- при необходимости рекомендуется дополнительная обработка поверхности и/или использование специальных грунтовочных составов для улучшения прочности сцепления с основанием;
- клей характеризуется хорошей химической стойкостью, но из-за широкой сферы применения и разнообразия условий эксплуатации рекомендуется предварительно протестировать материал на небольшом участке поверхности;
- Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru

УПАКОВКА

- Картридж 290 ± г (280 мл)

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Картридж
Артикул	50009036
Штрих-код	4670012416012
Кол-во в коробке, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1440

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в недоступном для детей, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от +5 °C до +25 °C.
- Возможна транспортировка при температуре от -15 °C до +30 °C.
- Срок годности 24 месяца с даты производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке.
- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, выдержать перед

использованием не менее 24 часов при температуре не ниже +15 °С.

- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

