

6015

Герметик для Аквариумов.

Описание

PUstar 6015 Aquarium—однокомпонентный ацетокси-отверждаемый герметик с высокими эксплуатационными характеристиками.

Специально разработан для изготовления террариумов, аквариумов.

- Высокая скорость отверждения;
- Применим с большинством строительных материалов: стекло, керамика, пластик, дерево и другие;
- Имеет хорошие герметизирующие и склеивающие свойства;

Характеристики

- Высокая устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных влияний: кислотная и щелочная среды, соляной туман, перепадам температур;
- Безопасен для всех жителей аквариумов: улиток, рыбок, змей, пауков, ящериц, черепах, растений;
- Совместим с пресной и соленой водой;
- Устойчив к хлорированной воде (с концентрацией хлора не более 1 мг/л);
- Отсутствие влияния на окружающую среду;
- Устойчив к плесени;
- Для использования в помещении и на открытом воздухе;
- Соответствие силикона требованиям безопасности DIN №32 622.

Применение

- Для изготовления террариумов, аквариумов.
- Для герметизации стыков, уплотнения швов, остекления балконов и лоджий
- Подходит для всех видов внутренних и наружных работ;
- Сантехнические работы, герметизация протечек;
- Приклейка защитных планок, молдингов, плинтусов на кухне в ванной и туалете;
- Герметизация стеновых панелей в ванной и на кухне;
- Герметизация водостоков и вентиляционных систем;
- Герметизация различных швов, подверженных плесени;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики:	Тест	Требование	Показатель
Цвет		Черный/Прозрачный	
Плотность (гр./см ³)	ISO 2811-1	1.03 ± 0.10	1.03
Свойства провисания (мм)	ISO 7390	≤ 3	0
Время отверждения до отлипа (мин.)	ASTM C679	≤ 15	8

Скорость отверждения (мм/24 часа)	Internal Method	≥ 3.0	4.0
Летучее содержимое (%)	ISO 10563	≤ 7	4
Твёрдость (Шор А)	ISO 868	20 ~ 30	25
Предел прочности (МПа)	ISO 37	≥ 0.8	2.0
Удлинение при разрыве (%)	ISO 37	≥ 400	550

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре $23 \pm 2^\circ\text{C}$, относительной влажности $50 \pm 5\%$.

Инструкция по применению

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности оснований.
- Время отверждения до отлипа и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: $5 \sim 35^\circ\text{C}$, влажность: $40 \sim 60\% \text{RH}$.
- Перед использованием герметика необходимо провести испытание на адгезию и совместимость. При необходимости рекомендуется также провести испытание на загрязнение. Этот продукт не подходит для следующих применений: например, бетонные или цементные строительные материалы; структурные сборочные применения; содержащие базовые материалы, такие как цинк/латунь/медь/свинец.
- Не подходит для структурного остекления.
- Информацию о методе нанесения см. в описании конструкции PUSTAR или обратитесь в службу технической поддержки компании ООО «Азиана Сэйлз Групп».

Упаковка

Картридж 280 мл.
Цвет: Черный
Прозрачный

Транспортировка и Хранение

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегайте столкновений.
- Хранение: Хранить запечатанным в прохладном, сухом месте. Температура: $5 \sim 25^\circ\text{C}$. Влажность: $\leq 50\% \text{RH}$.
- Срок годности: 12 месяцев.

Безопасность

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза держите веки открытыми и тщательно промойте водой, обратитесь к врачу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все рекомендации относительно наших продуктов, включая транспортировку, хранение и обращение, основаны на наших текущих знаниях и опыте в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Чтобы обеспечить

эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании перед тем, как приступить к полному применению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

Email : pustar@pustar.com Web : www.pustar.com Tel : +86 769 82010650



Авторизованный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Азиана Сэйлз Групп»

Email: info@asianasales.ru ; Web: www.asianasales.ru Tel: +7 (495) 970 24 74

Revision Date 1.0: 2025.04.01