



Чеховский
Завод
Материалов

Общество с ограниченной ответственностью

«МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН»

142300, Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе,
д. 3А, э/каб. 1/5

ИНН 5048055230 КПП 504801001

ПАО Совкомбанк БИК 044525360

р/с 40702810512010591975 к/с 30101810445250000360

Выписка из ТУ 8397-011-40666200-2024 Дорнит ГЕО

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Геотекстиль марки Дорнит ГЕО должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Нетканое полотно Дорнит ГЕО изготавливаются из скрученных полиэфирных монопоней на специализированных иглопробивных станках.

1.1 Основные характеристики

1.1.1 Физико-механические характеристики Дорнита ГЕО приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Физико-механические характеристики Дорнита ГЕО

Наименование показателя	Дорнит ГЕО 150	Дорнит ГЕО 200	Дорнит ГЕО 250	Дорнит ГЕО 300
Поверхностная плотность, гр/м ²	150 ± 30%	200 ± 30%	250 ± 30%	300 ± 30%
Прочность при растяжении, кН/м				
- продольное направление	2,5	2,5	3,5	5,0
- поперечное направление	3,0	3,0	4,0	5,5
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, %				
- продольное направление			20	
- поперечное направление			20	
Ударная прочность (испытания падающим конусом), не более, мм			50	

Характеристики могут отличаться по партиям на ± 15 ÷ 20 %. Это связано с тем, что в производстве используют вторичные полиэфирные волокна после регенерации.

1.1.2 Длина рулона до 50 м, ширина рулона до 2 м или по согласованию с заказчиком.
Предельное допустимое отклонение по геометрическим параметрам рулона ± 5%.

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие Горнита ГЕО настоящим техническим условиям при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации, предусмотренных настоящими техническими условиями.

8.2. Гарантийный срок хранения в закрытых помещениях или под навесом, защищенном от солнечных лучей, на расстоянии не ближе 1 м от нагревательных приборов - 25 лет со дня изготовления.

8.3. По истечении срока хранения Дорнит ГЕО может быть использован по назначению после повторных испытаний на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Начальник ОТК



/ 

/ С.В.Щукина