

Пароизоляционная пленка

- произведено согласно СТО 96891647-016-2023

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- нетканый термоскрепленный полипропиленовый материал
- 2 слоя: нетканое полотно + ламинированный слой расплава полипропилена

ФУНКЦИЯ

- пароизоляция утеплителя и внутренних элементов строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ

- внутренние стены (межкомнатные перегородки)
- каркасные стены
- чердачные и межэтажные перекрытия
- цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем
- утепленная скатная кровля

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- паронепроницаем
- УФ стабилен до 3х месяцев
- высокая прочность и защита – 15 лет гарантии
- не токсичен
- произведен из первичного российского сырья
- честная плотность
- срок службы 50 лет
- премиальное качество по приемлемой цене



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	Ед.изм	Критерий	В 60	В 70	Норматив
1	Поверхностная плотность*	г/м2	±5	60	70	ГОСТ 3811
2	Разрывная нагрузка полоски 50*100мм	Н/5см	по длине / по ширине, не менее	120 / 60	128 / 80	ГОСТ Р 53226
3	Удлинение при разрыве	%	по длине / по ширине	120 / 120	120 / 120	
4	Водоупорность	мм.вод.ст.	не менее	3000	3000	ISO 811-2021
5	Паропроницаемость	г/(м2*24ч)	не более	20	20	ГОСТ 25898
6	Стабильность к УФ-облучению**	%	снижение прочности после 400 ч. испытаний, не более	40	40	ASTM G-154
7	Вес нетто	кг	-	4,2	4,9	
8	Ширина	м	-	1,6	1,6	
9	Длина	м	-	43,75	43,75	
10	Масса	кг	на 1 м2	0,06	0,07	
11	Покрываемая площадь	м2	-	70	70	

* Допускается изготовление материала с другой поверхностной плотностью.

**Показатель контролируется при изготовлении материала с добавлением УФ-стабилизатора по заявке потребителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, при условии обеспечения его сохранности от загрязнений, механических повреждений. При транспортировании рулоны материала должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.

УПАКОВКА

Материал наматывают в рулоны на гильзы картонно-бумажные или пластмассовые (полипропиленовые). Рулоны упаковывают в полимерную пленку, на которую может быть нанесена информация для потребителя. Допускается размещение рулонов, скрепленных лентой, на поддонах габаритами (1000x1200) ± 30мм.

ХРАНЕНИЕ

Материал хранят в горизонтальном или вертикальном положении в крытых сухих складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре до плюс 30 °С. Условия хранения должны исключать возможность воздействия на материал влаги и агрессивных сред. При хранении и эксплуатации следует соблюдать правила пожарной безопасности, не хранить материал вблизи взрывоопасных и горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей.