



LVT EXPERT

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ LVT (LUXURY VINYL TILES), КАУЧУКОВЫХ И ПВХ ПОКРЫТИЙ

Техническое описание от 19/09/2025

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрое схватывание
- высокая первоначальная фиксация
- высокая адгезия
- высокая прочность на отрыв и сдвиг
- сокращенное время до ввода в эксплуатацию
- устойчивость к высокой механической нагрузке и воздействию мебели на роликах
- укладка на любой тип оснований
- подходит для теплых полов

ОПИСАНИЕ

Клей **BOSTIK LVT EXPERT** (Эл Вэ Тэ Эксперт) – однокомпонентный клей с минимальным содержанием воды для одностороннего нанесения и приклеивания покрытия методом сплошного нанесения. Применяется для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK LVT EXPERT - клей специально предназначен для укладки гибких коммерческих напольных покрытий со значительной интенсивностью механических воздействий:

- гомогенного и гетерогенного винилового коммерческого напольного покрытия в плитках и в рулонах;
- покрытия из полиолефина;
- акустического винилового напольного покрытия с рельефной основой;
- LVT (Luxury Vinyl Tiles);
- натурального линолеума в рулонах;
- ПВХ на войлочной или вспененной основе;
- кварц-виниловых плиток;
- ковровых покрытий со вспененной, войлочной подложкой или на «Action Bac»;
- натуральных сизалевых покрытий с латексной основой и иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- каучуковых покрытий (максимальная толщина 3,5 мм) в рулонах и плитках;
- ПВХ покрытия на пробковой подложке;
- для приклеивания ПВХ на ПВХ и ПВХ на металл.

РАСХОД

- от 0,25 до 0,4 кг/м²
- упаковка 6 кг – от 15 до 24 м²
- упаковка 14 кг – от 35 до 60 м²
- упаковка 20 кг – от 50 до 80 м²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия, наполнитель, добавки
Цвет	«слоновая кость»
Плотность	1,25 ± 0,05 г/см ³
Сухой остаток	не менее 75%
Время подсушивания (гуммирования)	<ul style="list-style-type: none"> 10 - 25 минут – ПВХ 5 – 10 минут - каучук около 60 минут – ПВХ около 30 минут - каучук
Рабочее время	около 12 часов
Пешее хождение	около 24 часов
Ввод в эксплуатацию (рабочая нагрузка)	от +10 °C до +25 °C
Температура применения	не более 70%

Технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут изменяться.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

Рекомендуемые типы и размеры шпателей приведены в соответствие с системой (TKB) Technische Kommission Bauklebstoffe (Technical Commission on Construction Adhesives) of Industrieverband Klebstoffe e.V. (German Adhesives Association).



Тип покрытия или специального основания	Шпатель, ТКВ	Средний расход, г/м ²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	250-300
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	300-350
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, сизалевые	B2	350-400

ПОДГОТОВКА

BOSTIK LVT EXPERT предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим и невпитывающим основаниям:

- подготовленные бетонные поверхности;
- стяжки на цементной основе; ангидридные стяжки;
- уложенная ранее кафельная плитка;
- старые ПВХ покрытия;
- деревянные полы и паркет; фанера, ДСП, OSB.
- металлы, предварительно защищенные и обезжиренные;

Поверхность: поверхность должна быть сухой, чистой, однородной, очищенной от пыли и жира.

Предварительная подготовка: Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C.

Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0.5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему BOSTIK HYTEC E336 XTREM.

Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесь Bostik. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать быстротвердеющую полиуретановую грунтовку BOSTIK P505.

ВНИМАНИЕ! Прямой контакт между клеем BOSTIK LVT EXPERT и грунтовкой должен быть категорически исключен, т.к. это приведет к потери свойств клея.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Клей наносится на подготовленное основание при помощи выбранного шпателя рекомендованного профиля с заданным расходом (см. раздел «Рекомендуемый инструмент») методом сплошного нанесения.

Время подушки (гуммирования)(2) и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея.

Уложить покрытие и хорошо прижать для обеспечения полного контакта kleевого слоя с тыльной стороной. Для обеспечения равномерного прижатия покрытия можно использовать широкий прикаточный валик. Равномерное прижатие обеспечивается путем приглаживания покрытия от центра к краям.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ОЧИСТКА

- Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды.
- Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертизы или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасность. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: infor@bostik.com
www.bostik.ru

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить и транспортировать в закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
- Срок годности в закрытой упаковке 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Срок годности в открытой упаковке ограничен!
- Допускается транспортировка при температуре до -20 °C (до 10 циклов замораживания и оттаивания)

УПАКОВКА

- 6 кг ведро. 80 шт. на паллете
- 14 кг ведро. 44 шт. на паллете
- 20 кг ведро. 32 шт. на паллете

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фасовка	Штрих-код, кор.	Артикул
6 кг	4670012416302	50009050
14 кг	4670012416319	50009051
20 кг	4670012416326	50009052

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Внимательно прочтайте инструкцию изготовителя напольного покрытия по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой покрытия. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку. Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Bostik.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.