



ACRYL EXPERT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПВХ

Техническое описание от 24/09/2025

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрое схватывание
- высокая адгезия
- экономичный расход
- сокращенное время до ввода в эксплуатацию
- подходит для теплых полов
- прекрасная стойкость к высоким нагрузкам (кресла на роликах)

ОПИСАНИЕ

BOSTIK ACRYL EXPERT (Акрил Эксперт) – универсальный клей предназначен для укладки гибких бытовых, полукommerческих и коммерческих напольных покрытий со слабой, умеренной и значительной интенсивностью механических воздействий:

- ПВХ (виниловые покрытия) в рулонах и плитках;
- гомогенного и гетерогенных ПВХ
- (на войлочной или вспененной основе);
- ПВХ на пробковой основе;
- рельефного вспененного винила;
- иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой;
- натуральных сизалевых покрытий с латексной изнаночной стороной;
- текстильных покрытий со вспененной, войлочной подложкой или на «Action Vasc»;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK ACRYL EXPERT предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим основаниям:

- подготовленные бетонные поверхности;
- стяжки на цементной основе;
- ангидридные стяжки;
- уложенная ранее кафельная плитка;
- деревянные полы и паркет;
- фанера, ДСП, OSB.

РАСХОД

- от 0,25 до 0,4 кг/м²
- упаковка 6 кг – от 15 до 24 м²
- упаковка 12 кг – от 30 до 48 м²
- упаковка 14 кг – от 35 до 56 м²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	стирол-акриловая дисперсия
Плотность	около 1,4 г/см ³
Вязкость	≥40 000 мПа·с
Прочность сцепления	≥0,3 МПа
Цвет	светло-бежевый
Время подсушки (гуммирования)	от 10 до 15 минут
Рабочее время	от 30 до 45 минут
Открытое время	от 45 до 50 минут
Возможность технологического прохода	около 12 часов
Ввод в эксплуатацию (рабочая нагрузка)	от 24 до 48 часов
Температура применения	от +15 °C до +25 °C

Технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

Рекомендуемые типы и размеры шпателей приведены в соответствии с системой (TKB) Technische Kommission Bauklebstoffe (Technical Commission on Construction Adhesives) of Industrieverband Klebstoffe e.V. (German Adhesives Association).



Тип покрытия или специального основания	Шпатель, TKB	Средний расход, г/м ²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	250-300
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	300-350
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, сизалевые	B2	350-400

ПОДГОТОВКА

BOSTIK ACRYL EXPERT предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим основаниям для приклеивания в горизонтальной плоскости:

- подготовленные бетонные поверхности;
- стяжки на цементной основе; ангидридные стяжки;
- уложенная ранее кафельная плитка;
- старые ПВХ покрытия;
- деревянные полы и паркет; фанера, ДСП, OSB.
- металлы, предварительно зачищенные и обезжиренные;

Поверхность: поверхность должна быть сухой, чистой, однородной, очищенной от пыли и жира.

Предварительная подготовка: Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C. Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему BOSTIK HYTES E336 XTREM.

Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесью Bostik. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать быстротвердеющую полиуретановую грунтовку BOSTIK P505.

ВНИМАНИЕ! Прямой контакт между клеем BOSTIK ACRYL EXPERT и грунтовкой должен быть категорически исключен, т.к. это приведет к потери свойств клея.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Клей наносится на подготовленное основание при помощи выбранного шпателя рекомендованного профиля с заданным расходом (см. раздел «Рекомендуемый инструмент») методом сплошного нанесения.

Время подсушки (гуммирования) и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея.

Уложить покрытие и хорошо прижать для обеспечения полного контакта клеевого слоя с тыльной стороной. Для обеспечения равномерного прижатия покрытия можно использовать широкий прикаточный валик. Равномерное прижатие обеспечивается путем приглаживания покрытия от центра к краям.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ОЧИСТКА

- Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи воды.
- Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить и транспортировать в закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
- Срок годности в закрытой упаковке 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Срок годности в открытой упаковке ограничен!
- Допускается транспортировка при температуре до -18 °C (до 10 циклов замораживания и оттаивания)

УПАКОВКА

- 6 кг ведро. 80 шт. на паллете
- 12 кг ведро. 44 шт. на паллете
- 14 кг ведро. 44 шт. на паллете

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фасовка	Штрих-код	Артикул
6 кг	4670012416272	50009044
12 кг	4670012416289	50009045
14 кг	4670012416296	50009046

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя напольного покрытия по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой покрытия. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку. Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Bostik.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.