

**КОМПЛЕКТ «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ»**

Рассчитан на 13-15м<sup>2</sup> в зависимости от состояния и пористости напольного покрытия

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Готовое решение для высококачественной окраски и укрепления бетонных и других минеральных оснований. В комплект входят декоративные чипсы, которые визуально выравнивают основание. Краска имеет превосходную адгезию, легко наносится и быстро сохнет.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                                                                 | Эпоксидная двухкомпонентная краска АКТЕРМ®. Финишное покрытие с высокими свойствами укрепления бетонных оснований.                                                                                                                                                                       |
| <b>Область применения</b>                                                  | Применяется для окраски бетонных полов и любых других минеральных оснований.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Тип работ</b>                                                           | Для внутренних работ.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Объекты применения</b>                                                  | Рекомендуется для окраски полов гаражей, балконов, лестничных клеток, подвалов, складских помещений, паркингов, автомоек, автосервисов. Применима для полов в сухих и влажных помещениях, подвергающих умеренному механическому и химическому воздействию.                               |
| <b>Состав комплекта</b>                                                    | <b>ОСНОВА</b> (2.4л), <b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b> (0.65л), одноразовые перчатки, лопатка для перемешивания, декоративные чипсы, инструкция по применению.                                                                                                                                         |
| <b>Варианты цветов</b>                                                     | Серый, белый, основа под колеровку.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Степень блеска</b>                                                      | Полуглянцевый.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Плотность</b>                                                           | Около 1.5 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Сухой остаток по объему</b>                                             | Около 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Толщина покрытия</b>                                                    | 100-150 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Расход</b>                                                              | 4-6 м <sup>2</sup> /л                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Способ нанесения</b>                                                    | Наносится кистью или валиком.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Время высыхания</b>                                                     | После окраски оставить поверхность не менее, чем на 48 часов для предварительного отверждения (высыхания). Исключить любое механическое воздействие на окрашенную поверхность. Покрытие достигает окончательной твердости и выдерживает механическое воздействие примерно через 7 суток. |
| <b>Химическая стойкость</b>                                                | Атмосферостойкая, водостойкая, стойкая к воздействиям биологических и химических факторов. Выдерживает различные масла и уайт-спирит. Не выдерживает сильных растворителей, например, нитрорастворителей.                                                                                |
| <b>Хранение и транспортировка в невскрытой заводской упаковке (банках)</b> | В плотно закрытой заводской упаковке при температуре не ниже -25°C и не выше +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Беречь от детей.                                                                                                   |
| <b>! Время хранения после вскрытия заводской упаковки (банок)</b>          | После вскрытия банок компоненты необходимо незамедлительно соединить. По истечению 10 минут компоненты теряют свои активные свойства.                                                                                                                                                    |
| <b>! Время нанесения готового состава</b>                                  | После соединения двух компонентов готовый состав необходимо нанести на основании <b>строго</b> в течении 30 минут. По истечению 30 минут состав перестанет быть пригоден к нанесению, состав нагревается и твердеет.                                                                     |
| <b>Жизнеспособность готового состава</b>                                   | Жизнеспособность готового состава не более 30 минут.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Температура воздуха во время проведения работ и высыхания</b>           | Во время проведения работы и высыхания краски температура воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.                                                                                                                                                                              |
| <b>Срок годности</b>                                                       | 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.                                                                                                                                                                                                                          |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход краски зависит от состояния пористости покрытия. При наличии рыхлой поверхности и/или сколов, трещин расход краски будет увеличен. В процессе работы с краской необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и респиратор).

### Условия при окраске

Рекомендуется наносить на поверхность Бетон М300.

Бетонная поверхность должна быть чистой, сухой, обеспыленной, без видимых масляных пятен, цементного молочка и других загрязнений, старые покрытия полов должны быть удалены (допускается не удалять прочно держащиеся старые покрытия (пропитки), если они не ухудшают ровности и шероховатости поверхности). Во время проведения работы и высыхания краски температура воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

### Порядок нанесения

- 1) Вскрыть банку с надписью **ОТВЕРДИТЕЛЬ** и тщательно перемешать (3-5 минут).
- 2) Вскрыть банку с надписью **ОСНОВОЙ** и тщательно перемешать (3-5 минут).
- 3) Не более чем через 10 минут после вскрытия банки с **ОТВЕРДИТЕЛЕМ** перелить банку с **ОТВЕРДИТЕЛЕМ** в банку с **ОСНОВОЙ** и тщательно перемешать (3-5 минут).
- 4) После соединения двух компонентов готовый состав необходимо незамедлительно в течении 30 минут нанести на заранее подготовленное основание в соответствии с вышесказанными требованиями.

**ВАЖНО:** После соединения двух компонентов готовый состав необходимо сразу же нанести на основание. Время нанесения не более 30 минут. По истечению 30 минут после соединения двух компонентов состав нагревается и твердеет, далее непригоден к нанесению.

При сильной пористости поверхности, наличие рыхлостей основания, сколов, трещин необходимо грунтовать грунтовкой или двухкомпонентной эпоксидной краской **AKTERM®**. Способ подготовки грунтовой смеси запрашивается дополнительно по электронной почте: [akterm@mail.ru](mailto:akterm@mail.ru).

С помощью кисти или валика нанесите готовую смесь краски на поверхность, а сверху на только что нанесенную краску рассыпьте декоративные чипсы.

### Эксплуатация поверхности

После окраски оставить поверхность не менее, чем на 48 часов для предварительного отверждения (высыхания). Исключить любое механическое воздействие на окрашенную поверхность. Исключить попадание воды. Выдержать покрытие до готовности к эксплуатации в течение 7 суток при температуре воздуха не ниже +15 °C. Не допускать попадания воды на окрашенное покрытие. При температуре ниже +15 °C время выдерживания может увеличиваться. Покрытие готово к эксплуатации, если степень его высыхания не ниже 7 (лист бумаги формата А4, на котором установлен груз, массой 20 кг не прилипает к покрытию, человек в обуви с жесткой подошвой не оставляет на покрытии следов).

**ВАЖНО:** Краска легковоспламеняющаяся класс опасности 3.

Человек, который будет подготавливать и применять эпоксидную двухкомпонентную краску **AKTERM®**, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты:

- глаза - открытые очки с боковой защитой, обозначение 4S по ГОСТ 12.4.253;
  - органы дыхания – респиратор с фильтром А1 по ГОСТ 12.4.193;
  - кожа – защитная одежда О, 3 по ГОСТ 12.4.103;
  - руки – перчатки Оа, Он по ГОСТ 12.4.103;
  - ноги – обувь О\*\*, Оа\*, Он по ГОСТ 12.4.103.
- При попадании компонентов краски в органы дыхания (появлении признаков недомогания) – обратиться к врачу.
- При попадании компонентов краски на кожу – смыть большим количеством воды, при появлении видимых признаков раздражения – обратиться к врачу.
- При попадании компонентов краски в глаза – промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.