

Краска SW-7 Colour для стен и потолков

Интерьерная, моющаяся

- для внутренних работ
- идеальна для окраски мест общественного пользования (МОП), кабинетов, залов, кухонь, ванных и туалетных комнат
- готовое решение колерованная краска
- обладает отличной укрывистостью
- экологичная (на водной основе)
- морозостойкая¹











работы

Технические характеристики

Основа	Сополимерная дисперсия				
Разбавитель	Вода				
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт				
Расход на один слой (зависит от впи- тывающей способности поверхности)	90-120 г/м² (8-11 м²/л)				
Внешний вид покрытия	Глубоко-матовое				
Цвет	Готовая палитра – 9 оттенков				
Время высыхания от пыли (при t 20±2)°С	1 час				
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	1,5 часа				
Плотность	1,4 – 1,6 кг/л				
Сухой остаток	56–58%				
Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя	36 месяцев при t от +5°C до +30°C				
Уход за окрашенной поверхностью	Допускает мытье мягкой поролоновой губкой с применением бытовых моющих средств (но не ранее 10 дней после окрашивания)				
Фасовка	0,4 / 2,4 / 4 / 13 / 20 кг				

Сертификаты: свидетельство о гос.регистрации, класс пожарной безопасности класс КМ1 разрешение КГИОП об использовании на объектах культурного

наследия. ГОСТ Р52020-2003 / ТУ 2316-005-48941829-2007 с изм. 1.2.3

Назначение

Акрилатная водно-дисперсионная краска применяется для внутренних работ (в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью) по новым подготовленным и ранее окрашенным поверхностям: по гипроку, обоям под окраску, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, ДВП, ДСП, загрунтованным металлическим и другим поверхностям (кроме полов).

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, отслаивающихся старых покрытий, дефекты выровнять шпатлевкой ТURY. Для получения более долговечного, качественного покрытия и снижения расхода краски – прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками TURY: праймером F-1, грунтом F-5.

Применение

Тщательно перемешать. Наносить в 2–3 слоя при температуре основания и окружающего воздуха не ниже $+5^{\circ}$ С и, относительной влажности не выше 80%. При необходимости разбавить чистой водой, но не более 5%.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).

Цветовая палитра

Серая дымка	Небесно- голубой	Крем-брюле	Молодое яблоко	Олива	Сочный персик	Нежная роза	Ваниль	Сирень