

АКТЕРМ Фасадная акриловая – краска для внешних работ, изготовлена на основе водных атмосферостойких акриловых дисперсий, эмульсий воска, диоксида титана и различных минеральных наполнителей.

Покрытие **АКТЕРМ Фасадная акриловая** используется для финишной отделки внешних стен производственных, жилых и прочих зданий. Покрытие атмосферостойкое и эластичное, пигменты, входящие в состав, защищают поверхность от выцветания, а эмульсии воска защищают фасад от грязи и осадков.

Краска при правильном отверждении в нормальных условиях образует прочный полимерный материал с высокими эксплуатационными характеристиками.

Выпускается в двух базовых вариантах – для использования в белом цвете или колеровки в светлые пастельные тона (База А) и для колеровки в яркие насыщенные тона (База С)



АКТЕРМ

Условия нанесения

ПОВЕРХНОСТИ: бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки при условии полного набора ими прочности (не менее 28 дней при нормальных условиях), также, при условии предварительной обработки обеспечивающей отсутствие высолов и укрепления основания, **АКТЕРМ Фасадная акриловая** предназначена для нанесения на гипсовые и известковые штукатурки, пеногазоблоки, кирпичные кладки и поверхности из дерева.

Необходимым условием для всех минеральных оснований является отсутствие поступления влаги со стороны основания.

Подготовка поверхности:

Очистить поверхность, обеспылить.

При необходимости использовать моющие средства и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. При наличии жировых пятен обезжирить. Необходимым условием является обеспечение равномерности впитывающей способности основания для покраски. Также рекомендуется снизить общую впитывающую способность основания в целях минимизации расхода краски. Для этого на поверхность рекомендуется нанести специальный праймер **Актерм грунт Акриловый**, а в местах локальной отделки высоковпитывающими материалами (шпатлевки, штукатурки и т.д.) - дополнительная обработка грунтом в целях обеспечения равномерности впитывающей способности.

Подготовка к применению:

Открыть ведро и тщательно перемешать при помощи миксера, при скорости вращения 300 - 500 оборотов в минуту до получения однородного состояния, допустимо добавление воды до 5-10% от общей массы состава в случаях использования автоматизированных способов нанесения (пульверизатор).

Нанесение:

наносить состав на сухую, подготовленную поверхность при установленных для покрытия температурах нанесения и сушки.

Материал наносится кистью, валиком или воздушным / безвоздушным распылителем высокого давления послойно с обязательным соблюдением технологии межслойной сушки.

После полного высыхания **АКТЕРМ Фасадная акриловая** образует прочное матовое покрытие.

Цвет покрытия после высыхания – белый или заявленный.

Возможна колеровка по системе RAL (Classic K7).

Преимущества

АКТЕРМ Фасадная акриловая не трескается, не отслаивается, придает декоративный вид обработанным поверхностям на долгие годы, без запаха, защищает от УФ-излучения, отличная укрывистость, защита от грязи и осадков

Инструкция по применению

АКТЕРМ Фасадная акриловая наносится послойно при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C на поверхность, имеющую температуру от +10°C до +30°C. Относительная влажность воздуха – не более 70%. После высыхания всех слоев покрытия поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45°C до +50°C. Время полного высыхания одного слоя составляет 24 часа при влажности воздуха не более 65% и температуре воздуха не ниже +10°C.

Расход АКТЕРМ Фасадная акриловая составляет от 350 гр на 1 м² поверхности (в зависимости от ее пористости и контрастности, укрыв достигается не более чем за 2-3 слоя).

Меры безопасности

При попадании на открытые части тела промыть водой.

Не содержит органические растворители.

Производственный персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО

Колеровка:

Колеруется универсальными колеровочными пастами пригодными для использования в водно-дисперсионных красках. Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить после высыхания на соответствие цвету.

Один и тот же цвет может восприниматься по-разному на поверхностях с различной фактурой.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку.

Условия хранения

В сухом месте, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, в оригинальной невскрытой и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35°C, не более 1 года со дня изготовления. Не подлежит заморозке!

Гарантия производителя

Производитель гарантирует соответствие данного продукта его техническим характеристикам при выполнении правил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за ущерб, связанный с применением продукта в других целях, не предусмотренных техническим описанием. Температура транспортировки и хранения от +5°C Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Технические данные:

Расход: от 350 гр/м2 при не менее чем двукратном нанесении. Расход краски зависит от впитывающей способности, структуры и цвета основания.

Плотность: 1,45-1,56 кг/дм3

pH: 8-9,5

Степень перетира: не более 40 мкм

Температура транспортировки и хранения: от +5 до +35°C

Температура применения: от +10 до +35°C Температура эксплуатации: от -45 до +50°C Устойчивость к дождю при нанесении на вертикальную поверхность: через 24 часа

Водопоглощение по ГОСТ 33352 – не ниже класс W3

Все заявленные параметры качества и рекомендации верны для следующих условий нанесения - температура окружающей среды +20°C и относительная влажность воздуха 70%. В иных условиях возможно изменение времени готовности оснований к окрашиванию, высыханию краски межслойной сушки. Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ.

Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем

«АКТЕРМ»

ООО «НПК ИТ» | Россия, 117342, г. Москва, Бульварная ул., дом № 17 | Тел.: +7 495 592 05 20 | email: akterm@mail.ru | www.akterm.ru

АКТЕРМ