



# UNIX 50

## HS CLEAR COAT

E93

VERSION: 240206  
Page: 1/3

### Описание

Акриловый лак с высоким содержанием солидных веществ. Он отличается простотой использования, обеспечивая при этом высокий уровень качества получаемого результата, подходит для подетального нанесения и полного окраса автомобиля

### Физические Характеристики

<b>Основа:</b>	Акриловые смолы 2К
<b>Цвет:</b>	Бесцветный
<b>Удельный вес:</b>	1,0 kg/l при 20°C
<b>Вязкость CF/4:</b>	18.5" при 20°C
<b>Толщина сухой пленки:</b>	45 - 50 мкм/ 2 слоя
<b>Расход:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Содержание солидных веществ:</b>	49% UNIX 50 2:1 HS без разбавления

**VOC:** 486 g/L UNIX 50 2:1 HS без разбавления

### Сопутствующие продукты

G5004 Отвердитель медленный  
G5005 Отвердитель стандартный  
C5006 Отвердитель быстрый

S321 Разбавитель быстрый  
S322 Разбавитель стандартный  
S324 Разбавитель медленный



T° (°C)	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
< 18	G5006	G5006	S321 – S322
18 - 25	G5005- G5006	G5005	S322 – S324
> 25	G5005	G5004	S322 – S324

**Подготовка поверхности**15-20 минут- рекомендуемая межслойная сушка базовой эмали до нанесения лака **UNIX 50 HS****Пропорции смешивания**

<b>UNIX 50</b>					
<b>G5004</b>	100:50 Объем			20°C	
<b>G5005</b>	100:46				5 ч
<b>G5006</b>	Вес				

2 : 1      18.5"      F/4

**Нанесение**

	∅ mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	2	5'
	1,2-1,3	2	10		

**Сушка****20° C**

<b>G5004</b>	25'		5ч	6ч	24ч	24ч
<b>G5005</b>	20'		5ч	6ч	24ч	24ч
<b>G5006</b>	15'		4ч	5ч	24ч	24ч

**60° C**

<b>G5004</b>		40'
<b>G5005</b>		30'
<b>G5006</b>		20'

**Важно**

Влажность влияет на компоненты лака UNIX 50, поэтому оборудование для нанесения должно быть абсолютно сухим. Закройте ёмкость с отвердителем сразу после использования.

При относительной влажности выше 70% и/или температуре ниже +10°C рекомендуется сушить при 60°C.

**Очистка оборудования**

Используйте чистящий растворитель до истечения срока годности.

**Безопасность**

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соблюдайте Национальные нормативные акты по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

**Хранение**

Храните продукт в проветриваемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

**Срок годности**

Два года в невскрытой оригинальной упаковке.

Эти продукты предназначены только для профессионального использования. Перед использованием необходимо ознакомиться с паспортом безопасности и соблюдать меры предосторожности на упаковке продукта. Его правильное использование в соответствии с его целью и с учетом его технических и данных по безопасности, представленных в этих документах, является исключительной ответственностью пользователя. ROBERLO S.A.U не несет ответственности за неправильное использование любого продукта. Информация, включенная в эту документацию, основана на наших научных и технических знаниях на дату ее выпуска. ROBERLO S.A.U оставляет за собой право изменять и/или прекращать предоставление всей или части информации в любое время и без предварительного уведомления. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности информации. Последняя версия этого документа заменяет все предыдущие версии. Все положения, содержащиеся в настоящем документе, применяются к любым будущим изменениям или модификациям. За любой дополнительной технической информацией обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.