

Состав гидрофобизирующий

СТО 100-37547621-2019

Типром У1

состав глубокого проникновения

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

максимальный уровень



- Пропитка с высокими защитными свойствами, увеличивает срок службы материала
- Кремнийорганический состав для поверхностей с повышенными требованиями к влагостойкости
- Защищает поверхности минеральных материалов и дерева от разрушения под воздействием воды
- Не меняет цвет поверхности, снижает интенсивность загрязнений
- Проникает на глубину до 3,5 см

Рекомендуется для обработки:




КИРПИЧА



БРУСЧАТКИ





ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ



ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ



ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ



Защищает при давлении 120 мм водного столба



Может наноситься на влажную поверхность



Сохраняет естественную паропроницаемость



Препятствует образованию высолов

Типром У1



Подробнее
о продукте

Состав гидрофобизирующий

СТО 100-37547621-2019

Готовый к применению кремнийорганический состав глубокого проникновения, предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха, плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности, снижает интенсивность атмосферных загрязнений.

Область применения:

Состав применяется для поверхностной обработки минеральных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, бетона, брусчатки, тротуарной плитки и других), а также для обработки поверхности деревянных конструкций. Глубина проникновения состава внутрь обрабатываемого материала — до 35 мм (в зависимости от пористости поверхности). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала и не изменяет его естественный цвет. Состав для наружных работ, рекомендуется к применению на поверхностях с повышенными требованиями к влагозащите. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств — не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Состав может обладать слабовыраженным запахом. В случае применения состава внутри помещений, где находятся люди или животные, рекомендуется производить интенсивное проветривание, как в процессе так и после завершения обработки в течение 1,5-2 часов. Состав не предназначен для гипсовых поверхностей и не рекомендован к применению на поверхностях некоторых видов известняка.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением гидрофобизатора необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, грязи, мха, высолов, масляных пятен и других загрязнений;
- Наносить равномерно на чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (с интервалом не более 10-15 минут) при температуре от -20 °C до +30 °C;
- Допускается нанесение на влажную поверхность (не должно быть воды в виде луж, подтеков и капель);
- Обработка при отрицательной температуре допускается при отсутствии обледенения поверхности;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;

- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа;
- Ввиду многообразия материалов, перед нанесением на всю площадь поверхности рекомендуется пробное нанесение на небольшом участке.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения; Не применять вблизи открытого огня; Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 18 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от -5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °C до +35 °C;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

150-350 мл на 1 кв.м. в зависимости от пористости поверхности.

Состав:

Силан-силоксановая смесь, органический растворитель.

СГР RU.77.01.34.008.Е.001208.05.21 от 24.05.2021 г.

Не подлежит обязательной сертификации.

Сделано в России.



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 28.11.2025 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru