

ERGOOIL® Super Blue Pro + Power EP2

Высокотемпературная комплексная литиевая смазка

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL Super Blue Pro + Power EP2 — высокотемпературная универсальная смазка синего цвета, изготовленная на основе высококачественного минерального масла и литиево-комплексного загустителя. В состав смазки входят эффективные EP-присадки, обеспечивающие высокие противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные свойства. Смазка подходит для использования в широком диапазоне температур от -40 °C до +180 °C. Эффективно работает при высоких температурах, что делает ее идеальным выбором для использования в металлургическом, сталелитейном и прокатном оборудовании, печах и грохотах.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL Super Blue Pro + Power EP2 разработана для применения в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей. Универсальность продукта позволяет заменить широкий спектр применяемых смазок, что сокращает общую номенклатуру применяемых смазочных материалов. Рекомендуется для удлинённых сроков замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокое сопротивление износу;
Отличная защита смазываемых деталей от коррозии;
Гарантирует высокоэффективную защиту от коррозии при работе в условиях обводнения;
Хорошие механическая и окислительная стабильность при высоких температурах;
Отличные противоизносные и противозадирные свойства;
Подходит для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

NLGI2

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Класс NLGI	2
Внешний вид	однородная масса синего цвета
Загуститель	комплексный литиевый
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C... +180°C
Температура каплепадения, °C	280
Пенетрация при температуре 25°C с перемешиванием (60 дв. ударов), в пределах	265-295
Вязкость базового масла, cSt при 40°C	180
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	12
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Смазывающие свойства на ЧШМ, (20±5) °C, 196 Н:	
— нагрузка сваривания, Н	2 990
— диаметр пятна износа	0,6