

ТЕРМИОН БИОЦИД

Средство для удаления плесени и грибков

ТУ 20.59.59-019-04242160-2024

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений по любым типам поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, древесина, картон и гипсокартон, керамическая плитка и др.), в том числе ранее окрашенным любыми типами лакокрасочных материалов.

Для максимального эффекта, рекомендуем применять в комбинации с жидкой теплоизоляцией «Термион Биозащита»

Назначение:

- Уничтожение биопоражений (грибка, плесени, водорослей, мхов и др.)
- профилактическая обработка поверхностей от биопоражений

Свойства:

- высокоеффективен против всех видов биопоражений
- глубоко проникает и легко впитывается в любые типы поверхностей
- не изменяет поверхностные свойства материалов, не ухудшает их прочность и склеиваемость
- не содержит хлора и органических растворителей
- не препятствует дальнейшей защитно-декоративной обработке поверхностей

Технические характеристики:

Состав	водный раствор высокоэффективных антисептиков
Цвет	бесцветный
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Плотность	1,0 г/см ³
Температура и влажность применения	от +5 °C, относительная влажность воздуха менее 80%
Разбавление	не требуется
Расход в 1 слой	50-250 мл/м ²
Количество слоев	1-2
Время высыхания (при t° +20)	<ul style="list-style-type: none">• межслойная сушка – 2 часа• полное высыхание – 24 часа
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка (в плотно закрытой таре)	при t° от 0° до +40°C
Срок годности	12 месяцев
Меры безопасности	Раздражает глаза и кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу. Пары при распылении не вдыхать. Хорошо проветривать помещение. Работать в защитных перчатках, очках и респираторе. Хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция по нанесению:

Условия проведения работ: Температура окружающего воздуха и поверхности от +5° до +40°C и относительная влажность воздуха не более 95%.

Подготовка поверхности: ранее окрашенные поверхности тщательно очистить (отшлифовать, отшкурить) от старого лакокрасочного слоя. Очистить поверхность от грязи и непрочно держащихся грибов и плесени (скребком, шпателем, диском, наждачной бумагой), промыть водой и просушить

Проведение работ: Состав перед нанесением тщательно перемешать. При профилактической обработке нанести состав в один слой. При глубоком заражении состав нанести в 2 слоя. Через 1-2 суток снять остатки биопоражений щеткой, промыть поверхность водой и провести повторную обработку составом в 1 слой.

Время высыхания (при t° 20±2°C): «сухой на отлип» – 2-3 часа, межслойная сушка – 4-6 часов полное высыхание до нанесения последующих лакокрасочных материалов на обработанную поверхность – 24 часа.