

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ МЕЛКОФАКТУРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для создания декоративного покрытия на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностях внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: гостиницы, рестораны, офисы, жилые помещения.

СВОЙСТВА Высоконаполненная краска позволяет самостоятельно скрыть мелкие дефекты и неровности окрашиваемой поверхности, не требует предварительного выравнивания и финишного шпатлевания. Создает большое разнообразие рельефных узоров. Образует прочное матовое покрытие, с хорошей паропроницаемостью, высокой водо- и атмосферостойкостью. Допускается влажная уборка с применением бытовых моющих средств. Краску можно колеровать универсальными колерными пастами "COLOR JAZZ". Экологически безопасная. Цвет белый.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Степень блеска	матовая
Время высыхания однослойного покрытия при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	2 часа
Расход краски на однослойное покрытие. Расход краски может меняться в зависимости от выбранного рельефа и разнообразия фактур.	0,8-1,2 кг/м ²
Класс пожарной опасности	КМ 1
Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998/DIN EN 13300). Заданный уровень стойкости достигается через 2 недели.	Класс 1
Смываемость	не более 3,5 г/м ²

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой ™ «White line».

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от объема краски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краску можно наносить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не рекомендуется проводить окраску наружных поверхностей в дождливую погоду.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Нанесение фактурной краски производить после полного высыхания грунтовочного слоя (через 2 часа) при помощи шпателя. Технология нанесения как при шпатлевании. Сразу после нанесения краски шпателем необходимо при помощи малярного валика (мехового, поролонового, структурного), зубчатого шпателя или трафарета придать поверхности фактурный рисунок, учитывая, что верхний слой схватывается очень быстро. Работы с фактурной краской следует производить от угла до угла. Работать необходимо быстро и без длительных перерывов, поскольку паузы могут привести к неравномерному засыханию отдельных фрагментов и на ровной стене могут быть видны стыки. Рекомендовано работу производить следующим образом: один рабочий наносит шпателем краску, другой – придает поверхности фактурный рисунок.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Краску наносят в 1 слой.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплой водой сразу после работы, до высыхания краски.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Пустую тару утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	24 месяца с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	СТО 54651722-001-2007
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000196.12.11 Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
ФАСОВКА	7кг, 25 кг.

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»
308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24
www.kvil.ru