

Клей для вклейки стёкол полиуретановый RW-1101

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждаемый влагой воздуха. Обладает отличными клеящими и герметизирующими свойствами. Не вызывает коррозии, экологически безопасен, не образует пузырьков при нанесении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для вклейки передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей различного класса; боковых стекол из обычного и многослойного стекла в автотранспорте и подвижном составе

ПРИМЕНЕНИЕ

Для обеспечения эффекта сцепления и совместимости между продуктом и основанием проводятся испытания, следует проводить заранее на фактической подложке и в окружающей среде. Температура среды нанесения 5~35°C, влажность 50~70%. При температуре ниже 5°C, рекомендуется разогреть изделия в среде 30~40°C в течение 1 часа, но не более 3 часов. По прямому использованию обратиться к специалистам.

Продукт можно использовать без активаторов и грунтовок, но рекомендуется использовать его с активаторами и грунтовкой, когда температура окружающей среды ниже 10°C.

Примечание: Для нанесения без грунтовки требуется подготовка стекла неантистатическим очистителем для стекла. Также склеиваемые поверхности должны быть очищены от загрязнений перед нанесением клея.

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
1101	310мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная твердость, легко режется при демонтаже.
- Отличная экструзия и тиксотропность.
- Держит форму.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Технические данные
Внешний вид и цвет	-	Черная однородная паста
Плотность при 20°C	г/см ³	1,5
Экструзия	мл/мин	110
Усадка	мм	0
Время отверждения до образования пленки	мин	20
Относительное удлинение	%	96
Твердость по Шору А (DIN 53 505)		65
Предел прочности	МПа	3,5
Удлинение на разрыв	%	320
Прочность на разрыв	Н/мм	10.0
Прочность на сдвиг	МПа	2,5
Температурный интервал эксплуатации	°C	-40 - +90

Состав: олилен дисоцианат (полиуретановая смола)- 35%, этиленгликоль - 30%, пластификатор- 20%, карбонат кальция - 15%.
 Меры предосторожности: Не давать детям. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалить герметик тканью, промыть кожу тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте глаза водой, обратитесь к врачу.

Правила хранения: Хранить в запечатанном виде в сухом, прохладном месте. Температура: 5~25°C. Влажность: ≤50%RH.
 Срок годности: 12 месяцев.

Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре 23±2°C, относительной влажности 50±5%.

