



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«NORDIC Terrace Oil»

Тип Натуральное масло, содержащее воск, для защиты и отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Область применения Масло «Nordic Terrace Oil» применяется снаружи и внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой по деревянным поверхностям: террасы, веранды, деревянные настилы, лестницы, садовая мебель, перила, наличники, ставни, плинтуса, балконы, ограды, мебель и др. Масло эффективно защищает древесину от атмосферных воздействий, грибков плесени, синевы, гнили, УФ-излучения. Придает поверхности высокие водоотталкивающие свойства. Снижает растрескивание деревянной поверхности, препятствует образованию царапин и других повреждений. Подходит для всех пород древесины, включая термообработанную древесину и экзотические породы дерева. Масло сохраняет естественный вид дерева, подчеркивает его природную красоту. Не имеет неприятного запаха после высыхания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|---|
| Расход | до 20 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности древесины и способа нанесения. |
| Сухой остаток | ок. 30 % |
| Плотность | 0,8-0,86 кг/л |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, распылением, губкой. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через 8-12 часов. Набор прочности к полным эксплуатационным нагрузкам – не менее 7 дней. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. |

| | |
|-----------------|---|
| Блеск | Не определяется. Масло полностью впитывается в древесину и не образует сплошной пленки. |
| Базис | ЕС. |
| Цвет | Состав можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов «Колеруемые лаки» и «Лессирующие антисептики». |
| Хранение | Допускается хранение и транспортировка при отрицательной температуре в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления. Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре и тщательно перемешать. |
| Тара | 1 (0,9) л, 3 (2,7) л, 10 (9,0) л |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|--|
| Подготовка поверхности | Неокрашенную поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть специальным средством, затем чистой водой и высушить. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. С ранее обработанной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура масла, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Влажность древесины не должна превышать 20%. |
| Окраска | Наносить на подготовленную поверхность в 2-3 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Излишки масла удалить. Масло перед применением необходимо тщательно перемешать, а также периодически перемешивать в процессе нанесения. При нанесении колерованного масла для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество масла в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка. |
| Очистка инструментов | Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. |
| Уход | Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Поверхность при необходимости обновлять в зависимости от нагрузок и погодных факторов. |
| Меры предосторожности | Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки масла утилизировать с соблюдением местного законодательства. |
