

# Техническая спецификация

## 1K АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬ

### 1K ACRYL PRIMER SPRAY

#### арт. 5557BR

Однокомпонентный акриловый грунт в аэрозольной упаковке универсального назначения. Продукт прост в применении, быстро сохнет, легко обрабатывается, стабилен при работе с обезжиривателями. Может применяться для выполнения быстрого, точечного ремонта, а так же для изолирования мест шлифовки, опыл после нанесения легко удаляется липкой салфеткой. Грунт может окрашиваться после полного высыхания.

Цвет	Белый, серый, черный
Фасовка	400 мл



#### ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунт рекомендуется для изолирования мест шлифовок при окраске кузова автомобиля, подходит для нанесения на любые типы металлических и окрашенных поверхностей. При нанесении на пластик требуется использовать адгезионный грунт для пластика. Перед нанесением грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, заматировать шлифовальным войлоком, очистить и обезжирить.



#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



#### НАНЕСЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Не наносить на системы выхлопа, части двигателя.

Перед использованием баллончик необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Наносить тонкими слоями с расстояния 15-25 см.



#### КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 1-2. Толщина одного слоя около 10 мкм.



#### ИСПАРЕНИЕ

**Внимание!** Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка	5-10 минут
Выдержка перед нанесением последующих слоев	20-30 минут

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**ОБРАБОТКА**

Грунт быстро сохнет и не нуждается в шлифовке. В случае появления сорности рекомендуется их удалять вручную наждачной бумагой градацией P800-1000 через 20 минут после нанесения.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Внимание! Нанесение последующих покрытий только после полного высыхания.

Финишные покрытия
Антигравийные покрытия
Герметизирующие покрытия

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

5 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.