



ULTIMA Mirror Bond

клей для зеркал

ОПИСАНИЕ

ULTIMA Mirror Bond - специализированный монтажный клей для зеркал. Не повреждает амальгаму зеркала. Используется для скрытого монтажа без дополнительных крепежных элементов внутри помещений. Образует прочный и эластичный клеевой шов. Применим для широкого спектра строительных материалов, таких как: зеркала, стекла, ПВХ, керамика, гипсокартон, а так же каменные, деревянные, бетонные, кирпичные и т.д. поверхности. Может использоваться во влажных помещениях. Удобен и легок в применении. Обладает надежным и долговечным склеиванием. Не использовать с полиэтиленом или полипропиленом.

Цвет бежевый; объем картриджа 280 мл.

СВОЙСТВА

- Нанесение при температуре ниже 0°C
- Водостойкий
- Не разрушает амальгаму зеркала
- Не стекает
- Высокая прочность
- Долговечный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бежевый
Плотность при 20°C	1,06 г/см ³
Температура нанесения	-20°C ...+40°C
Время схватывания при 23°C и 50 % относительной влажности	5-10 мин.
Время полимеризации при 23°C и 50 % относительной влажности	24 ч.
Температура эксплуатации	-30°C ...+100°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от грязи, жиров, масел и воды.
- Вставьте картридж в пистолет. Отрежьте колпачок картриджа под углом 45° в соответствии с желаемой толщиной выдавливаемого слоя клея.
- Нанесите клей на склеиваемые поверхности. Оставьте сохнуть на 5 минут. Прижмите склеиваемые поверхности друг к другу, а при необходимости закрепите их на 24 часа. Избегайте термического, механического и химического воздействия до высыхания.
- Для более аккуратного нанесения рекомендуется использовать малярную ленту, которую следует снять до застывания клея.





Не засохший / частично засохший клей можно удалить при помощи растворителя. После высыхания клей можно удалить механическим способом либо шлифовкой. Время полной полимеризации может увеличиваться при пониженной температуре, влажности воздуха или плохой проветриваемости помещения.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев в оригинальных, герметично упакованных картриджах, при температуре в пределах от +5 до +30°C. Избегать замораживания. Не держать вблизи источников тепла и пламени. В холодную погоду перед использованием следует выдержать клей при температуре +20°C.

УПАКОВКА

Картридж 280 мл

Свяжитесь с нами, если Вас интересует другая упаковка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При попадании на кожу или в глаза- промыть водой.

Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и компания не несет ответственности за ошибки произошедшие в результате технологических изменений или исследований прошедших между сроком издания данного документа и выпуска продукции.

Перед использованием, покупатель должен провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта особенностям использования. Все покупатели могут связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации по использованию, если они в этом нуждаются.

Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании и поддерживаются в соглашениях о продаже.

Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.

