

## Протокол определения срока защитного действия ингибитора коррозии НІМІХ «ANTICOR 1» (1 модификация)

**Метод:** ускоренные коррозионные испытания в климатической камере (ГОСТ 9.054, метод 1).

**Режим:** циклический: 8 ч. при 40 °С, 100 % влажность; 16 ч. при 20 °С, без конденсации влаги.

**Объект исследования:** пластинки из стали Ст3 150x150 мм, НІМІХ «ANTICOR 1» (1 модификация) готовое к применению средство, используется без разбавления.

**Результат:** образцы стали, обработанные ингибитором коррозии НІМІХ «ANTICOR 1» (1 модификация) сохраняют защитные свойства (отсутствие видимых очагов коррозии) в течение 180 суток (6 месяцев). По истечении 180 суток наблюдаются точечные поражения (питтинги) площадью до 5 %.

### Заключение:

Рекомендуемый срок переконсервации (повторной обработки) изделий из углеродистой стали при хранении в неотопливаемом складе без контакта с водой – 1 раз в 6 месяцев.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



С.А. Прокопьев