



ООО Лакокрасочный завод «Радуга»

630088, г.Новосибирск, ш. Советское, зд. 1а, помещ. 201,

тел./факс: (383) 315-12-12, 315-00-88

E-mail: info@kraski-raduga.ru

23/04/2024

«Эмаль Радуга» Краска ВД-АК 115

Möbel

Тип:

Краска для мебели и дерева полуматовая, акриловая.

Назначение:

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных деревянных поверхностей (рамы, двери, домашняя и садовая мебель) внутри и снаружи помещений.

Технические характеристики:

Расход, м ² /л:	6-8 по зашпатлеванной поверхности;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:	48 (база А); 43 (база С);
Плотность, кг/л, около:	1,30 (база А); 1,25 (база С);
Вязкость по Брукфилду, мПа·сек, не менее:	8000 (ск.10);
Способ нанесения:	кисть, валик, распылитель при температуре не ниже +15°C;
Время высыхания, час, не более:	1, (при +20°C, и влажности 65%);
Степень глянца:	Полуматовая;
Базис:	А и С;
Цвет:	По колеровочным системам «Monicolor Nova», «NCS», «RAL» и др.;
Стойкость к мытью:	Выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих не абразивных средств;
Стойкость к воздействию воды, час, не менее:	48;
Морозостойкость покрытия, циклы, не менее:	5;
Химическая стойкость:	Выдерживает воздействие растительных и животных жиров;
Тара, л:	0,9.

Применение:

Наносить на шлифованные сухие и чистые деревянные поверхности, не содержащие выходов смолы. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или шкуркой. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева «Радуга-0023». Ранее окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Возможно использовать без грунта.

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылением при температуре не ниже +15°C. Краску наносить в несколько слоёв до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа. Для получения более качественного покрытия после нанесения первого слоя рекомендуется поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Максимальную прочность краска приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания. Не смешивать с продуктами на основе растворителей. Не смешивать с продуктами на основе растворителей.

Хранение:

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой «зима». Срок годности в невскрытой заводской таре 24 месяца от даты изготовления.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Нормативные документы:

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм.;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.008.Е.000227.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности С-RU.АД67.В.00535/23.

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.