

САМАРСКИЙ ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ



кирпич



бетон



дерево



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Однородная жидкая масса черного цвета
Время высыхания нанесенного слоя при 20°C	не более 12 часов
Массовая доля летучих веществ	в пределах 40 - 50%
Температура размягчения	не ниже 70°C
Условная вязкость	не ниже 10 с
Расход	0,25-0,35 л/м ²
Рабочая температура	от -5°C до +30°C

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения—12 месяцев.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением праймер необходимо тщательно перемешать.

Праймер наносят на сухую, очищенную поверхность с помощью кистей, щеток, наливом с разравниванием гребками, валиком, шпателем.