



Rezolux лак яхтный



Расход на 1 слой
0,08-0,1 гр/м²



Степень блеска
глянцевый/
полуматовый



Высыхание от пыли
2 часа



Цвет
прозрачный
не меняет цвет основания

ПРЕДНАЗНАЧЕНА Современный износостойкий алкидно-уретановый материал, применяется для декоративно-защитной лакировки деревянных поверхностей различных сортов древесины (хвойные, дуб, бук, красное дерево и т.д.) внутри и снаружи помещений: полов, дверей, окон, мебели и т.д.

НАНЕСЕНИЕ

Условия при обработке: лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Металлическая поверхность: очистить от грязи и пыли, ржавчины, масляных загрязнений, обезжирить, ранее окрашенную лаком или эмалями – от непрочно держащегося старого покрытия. Глянцевую поверхность рекомендуется отшлифовать до матового состояния для улучшения адгезии, пыль удалить.

Не обработанная деревянная поверхность: поверхность шлифуется и обеспыливается. В случае, если до нанесения лака на поверхность было обнаружено её биологическое поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо применить лечебный антисептик из средств защиты древесины.

Ранее лакированная поверхность: поверхность отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Находящееся в плохом состоянии лаковое покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить деревянную поверхность как новую.

Лакировка: перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в 2-3 слоя. При нанесении первого слоя, допускается разбавление растворителем до 5%. При появлении ворсистости дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна P240, пыль удалить. Финишные слои наносить неразбавленным лаком.

Очистка инструментов: удалить лишний лак с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Уход: примерно через 2 недели после обработки поверхность можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.

Ремонтная окраска: производится таким же лаком или схожим по составу.

Разбавитель: Акронат 4

Способ нанесения: Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.

Сухой остаток, не менее: 45%

Плотность: 1 кг/литр

Свойства:

- Не выжигает поверхность древесины.
- Имеет высокую растекаемость.
- Высокий уровень износостойкости.
- Эластичный, светостойкий.

фасовка



1кг

9кг

Товар сертифицирован



нанесение