

PUFAPRO

GERMAN TRADITION

МАЛЯРНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Для защиты поверхности при введении малярных, штукатурных, покрасочных и отделочных работ внутри помещения.

Размер 48мм*50м



Техническая информация

Ширина ленты	48 ± 1 мм
Длина ленты в ролике	50 м ± 1%
Толщина ленты	0,80 – 0,155 мм
Общий вес	0,231 кг
Пилинговая адгезия	≥0,5 кг/ин
Предел прочности при растяжении	Не менее 6 кг/ин
Относительное удлинение	Не менее 6 кг/ин

Ленты представляют собой крепированную бумажную основу с нанесенной на нее клеевой композицией на основе натурального или синтетического каучука валковым или поливным методом, предназначенные для малярных, штукатурных, лакокрасочных и отделочных работ, для временной герметизации швов и трещин, заклейки окон.

Внешний вид

Лента клейкая бумажная изготавливается натурального белого или другого цвета (желтого, красного, синего, зеленого, кремового и др.) в виде роликов, намотанных на картонные втулки. Намотка ленты должна быть ровной, без перекосов (смещение витков относительно друг друга не должно быть более 0,5 мм), допускаются воздушные прослойки. Лента не должна выступать за плоскость торца втулки более чем на 1 мм.

Транспортирование и хранение

Транспортирование ленты производится всеми видами транспорта, обеспечивающих защиту от атмосферных и механических воздействий, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Ленты хранят в упаковке предприятия-изготовителя на стеллажах или поддонах в закрытых сухих, вентилируемых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды от плюс 0 °С до плюс 35 °С, относительной влажности не более 80 % без образования конденсата.

Указания по применению

Перед применением ленту рекомендуется выдерживать не менее 3 ч при температуре от плюс 15 °С до плюс 35 °С и использовать при этой же температуре. Поверхности, к которым прикрепляют ленту, должны быть ровными, сухими, чистыми и обезжиренными.

Гарантии предприятия-изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие материала настоящим требованиям при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления – 24 месяца.