



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

HYDROFLEX BAND

АРМИРОВАННАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМАЯ



СТОЙКАЯ К ЩЕЛОЧАМ
И КИСЛОТАМ



ВЫСОКОПРОЧНАЯ



ЭЛАСТИЧНАЯ



УСТОЙЧИВА
К СТАРЕНИЮ



УДОБНАЯ
РАЗМЕТКА



• **ДЛЯ УГЛОВ, СТЫКОВ,
ПРИМЫКАНИЙ, ШВОВ**

• **ПРИ УСТРОЙСТВЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ГОТОВЫМИ МАСТИКАМИ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БОЛАРС HydroFlex Band – это эластичная армированная гидроизоляционная лента из полиэфирного полотна с покрытием из термопластичного эластомера. Предназначена для гидроизоляции в углах, местах стыков, примыканий и швов в сочетании с гидроизоляционными мастиками БОЛАРС HydroFlex, БОЛАРС Полиакриловая, БОЛАРС Полиакриловая Quartz. Применяется во влажных помещениях и зонах контакта с водой (кухни, ванные, балконы, подвалы, санузлы, душевые и др.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичная, отлично растягивается;
- Отличная адгезия с мастиками – не сползает и не сдвигается;
- Высокопрочная водонепроницаемая;
- Устойчива к щелочам, кислотам, соленой воде;
- Устойчива к старению и воздействию микроорганизмов;
- УФ- и атмосферостойкая

СОСТАВ

Полиэфирное полотно с покрытием из термопластичного эластомера.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в холодном и сухом помещении, избегать попадания солнечных лучей на материал. Гарантийный срок хранения – 24 месяцев с даты изготовления.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт БОЛАРС
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Готовая гидроизоляция БОЛАРС HydroFlex, Полиакриловая, Quartz
- Строительный миксер
- Шпатель
- Кисть.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

На предварительно подготовленное прогрунтованное основание нанесите готовую гидроизоляцию БОЛАРС (HydroFlex, Полиакриловая, Quartz) на площадь, превышающую на несколько сантиметров ширину ленты.

В местах сопряжений приложите гидроизоляционную ленту HydroFlex Band к свеженанесенному (влажному) слою гидроизоляции резиновой стороной наружу и прижмите таким образом, чтобы края ленты полностью пропитались. Стыки лент, угловых элементов и манжет следует укладывать с нахлестом 5 – 7 см. Разгладьте ленту при помощи пластикового шпателя, удаляя воздушные пузыри. Нанесите гидроизоляцию по всей поверхности (включая поверхность ленты).

Второй (и при необходимости третий) слой мастики наносится только после высыхания предыдущего слоя (через 2-3 часа) методом перекрестного нанесения. Не превышайте общую толщину слоев гидроизоляции, рекомендованную производителем (1-2 мм при использовании готовой гидроизоляции БОЛАРС).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Состав	полиэфирное полотно с покрытием из термопластичного эластомера
Цвет	серый
Ширина ленты	120 мм
Ширина изоляционного слоя	70 мм
Толщина	0,63±0,09 мм
Длина	10 м
Выдерживает давление	1,5 Атм
Поперечное растяжение до разрыва	100%
Температурная стойкость	-30°C ...+ 90°C



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ЕгерРус», 125476, Россия, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, оф. 235
ПО ЗАКАЗУ: ООО «Эй-Джи строймаркет», 140207, Россия, МО, Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.