




homaflex STP 35 PRO

Высококачественный однокомпонентный постоянно эластичный шовный клей-герметик на основе STP полимера

Предназначен для склеивания и герметизации в строительстве, структурного склеивания в вибростойких конструкциях, герметизации швов различного назначения, а также при настиле полов, склеивания и герметизации различных материалов, в том числе натурального камня (мрамор, гранит и т.д.). Подходит для санитарных помещений, ванных комнат и кухонь. Применяется для различных типов поверхностей.



■ Свойства

- легкость нанесения вручную и при помощи специального оборудования
- устойчив к вибрационным нагрузкам
- высокая адгезионная прочность
- постоянно эластичен после полной полимеризации
- окрашивается красками на водной основе
- очень низкий уровень выбросов, не содержит токсичных компонентов, полностью нейтрален
- морозостойкий

■ Тара и упаковка

Пластиковый картридж – 290 мл

■ Основа

Силан-модифицированный полиуретан.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	Силан-модифицированный полиуретан
Цвет:	белый, серый
Плотность, г/см ³ :	Около 1,67
Соотношение смеси (весовое):	100:12
Твердость по Шору:	не менее 35
Прочность при растяжении:	не менее 1,5 Н/мм ²
Время корректировки после нанесения:	10-15 минут
Выравнивание и заглаживание поверхности шва:	10-15 минут (при температуре +20°C и отн. влажности 55%)

Скорость высыхания:	не менее 3 мм в сутки (при температуре +20°C и отн. влажности 55%)
Ширина шва для склеивания: Ширина шва для герметизации:	от 2мм до 10мм от 2мм до 30мм
Температура эксплуатации:	от -40°C до +70°C
Рекомендуемая температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Способ нанесения:	ручной или пневматический выдавливающий пистолет
Срок годности:	18 месяцев
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -20°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов
Упаковка:	Картридж – 290 мл

■ Требования к основанию

Поверхности материалов перед герметизацией или склеиванием должны быть тщательно очищены от пыли, грязи и обезжирены.

■ Применение

Перед применением выдержать при комнатной температуре (около +20°C). Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ее. Срезать верхушку, до резьбовой части картриджа. Прикрутить насадку. Верхушку насадки срезать под углом 45°. Картридж вставить в строительный пистолет. Равномерно заполнить шов или нанести на одну из поверхностей склеиваемых материалов.

■ Окрашивание

Продукт может окрашиваться водными красками после высыхания. Рекомендуется предварительно проводить тест на совместимость герметика с применяемой краской на малом участке шва. Время высыхания красок на основе алкидных смол может увеличиться.

■ Способ нанесения

Ручной или пневматический выдавливающий пистолет.

■ Расход

0.2 - 0.6 кг/м²

■ Условия хранения и транспортировки

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -20°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

■ Гарантийный срок хранения

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 18 месяцев.