

**SUPER
ELASTIC**
НЕ ТРЕСКАЕТСЯ
СО ВРЕМЕНЕМ

möкке

1 ЧАС
ВРЕМЯ СУШКИ
БЕЗ ЗАПАХА

1 ЧАС
ВРЕМЯ СУШКИ
БЕЗ ЗАПАХА

möкке

ДЕРЕВО КРОВЛЯ
ШТУКАТУРКА ФАСАД
ПЛАСТИК

**SUPER
ELASTIC**
НЕ ТРЕСКАЕТСЯ
СО ВРЕМЕНЕМ

**КРАСКА
РЕЗИНОВАЯ**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
ПОЗВОЛЯЕТ
ПОВЕРХНОСТИ ДЫШАТЬ



ВЛАГОСТОЙКАЯ
ВЫДЕРЖИВАЕТ
МНОГОКРАТНОЕ
МЫТЬЕ



СВЕРХСТОЙКАЯ
ЗАЩИЩАЕТ
ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ,
ОСАДКОВ И
ПЛЕСЕНИ

ЗАБО



ВЛАГОСТОЙКАЯ

ВЫДЕРЖИВАЕТ МНОГОКРАТНОЕ
МЫТЬЕ



СВЕРХСТОЙКАЯ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ОСАДКОВ,
ПЛЕСЕНИ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ



ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТИ
ДЫШАТЬ

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ

СЕРЫЙ

ГРАФИТ

ЧЁРНЫЙ

КИРПИЧНЫЙ

КРАСНО-
КОРИЧНЕВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

БЕЛЫЙ

СИНИЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

мökке

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА



ТУ 20.30.11-001-19858470-2020

Назначение	Водно-дисперсионная резиновая краска предназначена для широкого спектра строительных и отделочных работ внутри и снаружи помещений. Материал применяется для обработки различных поверхностей: металлических, деревянных и бетонных конструкций. Резиновая краска подходит для масштабных задач: покраска крыш, цоколей, фасадов зданий, бывшей в эксплуатации оцинкованной стали, шифера, черепицы, стен кухонь и ванных комнат, за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой. Краска отлично подходит для декоративной отделки заборов и архитектурных элементов. Не применять для окраски полов!
Свойства	Супер эластичная, не трескается со временем, паропроницаемая, позволяет поверхности дышать, влагостойкая, выдерживает многократное мытьё, сверхстойкая, защищает от УФ-излучения, осадков и плесени.
Способ применения	Перед применением перемешать! Наносить материал равномерным нетолстым слоем при температуре от +5°C до +30°C. Рекомендуется двухслойное нанесение (с межслойной сушкой): первый слой наносить в одном направлении, а последующие – перпендикулярно предыдущему. Для обработки труднодоступных мест и углов следует использовать кисть.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой оригинальной таре от 0°C до +40°C. Возможна транспортировка при -25°C не более месяца. Выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. Состав разморозить при температуре (20±5)°C, после тщательно перемешать до получения однородной массы.
Расход	Примерный расход на гладкие подготовленные основания один слой - 120-180 г/м ² . На пористые, фактурные поверхности - 140-220 г/м ² . Точный расход зависит от типа поверхности и метода нанесения.
Состав	Силиконизированная стиролакриловая дисперсия, вода, диоксид титана (для белой), пигменты (для цветных), наполнители, функциональные и антисептические добавки, модификаторы реологии.
Утилизация	После использования продукта по назначению, тару (с остатками продукта) необходимо плотно закрыть и отправить на бытовую свалку.
Меры предосторожности	Использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания краски в глаза или на кожу необходимо промыть большим количеством воды. Может вызвать раздражение. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать детей к месту проведения работ.
Время высыхания	При температуре (20±5) °C и влажности до 70 % время высыхания «на отлип» до 60 минут, полное высыхание - 24 часа. Межслойная сушка не менее 1 часа. Полный набор прочности покрытия до 28 суток. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления. После вскрытия хранить в оригинальной плотно закрытой таре.
Фасовка	1,3 кг; 3 кг; 6 кг; 13 кг

