

Технический лист

## DELTA®-THAN R

Универсальный клей для подкровельных плёнок



| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Назначение   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клей для герметичного водо- и воздухопроницаемого соединения любых гидроизоляционных плёнок с кирпичной кладкой, штукатуркой, металлическими, пластиковыми и деревянными элементами крыши;</li> <li>- Наносить клей в виде непрерывного жгута диаметром 8 мм;</li> <li>- Для внешнего и внутреннего применения.</li> </ul> |
| Материал   | Синтетический каучук чёрного цвета, содержит растворитель. Сохраняет прочность сцепления и эластичность на протяжении длительного времени. Относится к классу нетвердеющих (неотверждающихся) клеев.  |
| Требования к поверхности основания   | Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и инея/льда, иметь достаточную несущую способность. Если основание недостаточно прочное, его необходимо обработать грунтовкой. Если деревянные элементы обработаны химическими средствами, необходимо предварительно убедиться в совместимости клея и химических средств.                                       |
| Расход   | Один картридж около 7 погонных метров. Расход зависит от качества поверхности.  |
| Время схватывания  | <b>от 1 до 24 часа</b> в зависимости от поверхности, влажности, температуры воздуха и основания.  |
| Рабочее время при температуре не ниже +5°C и относительной влажности 50%         | Не более 15 минут.<br>В случае превышения этого времени на поверхности клея возможно образование плотной плёнки, которая снижает адгезию клея.  |
| Время в открытом виде при температуре не ниже +5°C и относительной влажности 50% | Не более 30 минут.<br>Время, по истечении которого клей, нанесенный на поверхность, начинает терять способность к склеиванию.   |
| Упаковка   | 12 картриджей в коробке; 120 коробок на поддоне; 1440 картриджей на поддоне.  |
| Ёмкость/масса нетто  | Картридж 280 мл / 285 г ± 5 г   |
| Условия хранения/транспортировки   | Тёплый склад без прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30°C в ненарушенной заводской упаковке.<br>Не допускается замораживание клея при хранении, транспортировке и применении.  |
| Срок хранения  | 24 месяца (закрытая упаковка, тёплый склад).  |
| Температурная стабильность   | от -30 °C до +80 °C   |
| Температурный диапазон применения  | от +5 °C до +40 °C  |

Дата подготовки 22.12.2025