

# Краска фасадная силиконовая. База А и С.



Краска с водо- и грязеотталкивающими свойствами для наружных и внутренних работ. Атмосферостойкая, износостойкая. Имеет хорошую укрывистость и легкую наносимость на поверхность, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Образует покрытие с эффектом лотоса: обеспечивает пониженное налипание загрязняющих частиц и самоочищение под воздействием дождя. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.

**Область применения.** Для работ по окраске всех типов минеральных поверхностей (включая ранее окрашенные): шпаклевки, штукатурки, гипсовые плиты и гипсокартон, кирпич, силикатный кирпич, бетон и газобетон. Устойчива к воздействию окружающей среды и низких температур. Подходит также для обработки стен в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (предприятия общепита, образовательные и медицинские учреждения, склады и цеха) или влажностью (в подвалах, ванных комнатах, на кухнях). Допускает влажную уборку.

**Подготовка поверхности.** Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Меловую побелку также необходимо удалить. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии краски с поверхностью, а также для максимальной прочности и долговечности - использовать под краску грунтовку глубокого проникновения с антисептиком Меликс.

**Инструкция по применению.** Наносить можно краскопультom, валиком, кистью. Тщательно перемешать перед использованием. Наносить не менее 2 слоев. Предварительный слой можно разбавлять водой, но не более 5% от массы. Заключительное покрытие наносить неразбавленной краской. Краску применять при температуре не ниже +5 градусов. Наносить каждый последующий слой не менее чем через 2-4 часа после предыдущего. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. После использования инструмент очистить и промыть водой. Расход на однослойное отгрунтованное покрытие: 150-200 г/кв.м. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного. Покрытие достигает полной полимеризации через месяц. В течение этого срока краску не подвергать механическим воздействиям и не мыть.

**Хранение и транспортировка.** Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 градусов °С. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя - 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

Краска, произведенная в период с 20 сентября по 30 апреля, допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

**Время высыхания.** Время высыхания каждого слоя – 2-4 часа (при температуре основания не ниже +20 и влажности не выше 70%). Высыхание на отлип 30-60 мин.

**Разбавитель.** Вода.

**Состав.** Водная акриловая дисперсия, антисептик, загуститель, целевые добавки, силиконовая смола, вода.

**Колеровка.** Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные тона.

**Меры предосторожности.** При проведении работ, а также после их окончания, проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

**Утилизация.** Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

**Преимущества:**

- Подходит для внешних и внутренних работ.
- Низкое водопоглощение из атмосферы.
- Долговечная.

Объем

тара по 14 кг