

Краска текстурная интерьерная.

Белая водно-дисперсионная акриловая краска для отделки потолков и стен. Применяется для окраски и создания рельефа текстурного покрытия внутри помещений. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования, а также различных технических помещений. Обладает высокой укрывистостью, имеет легкую наносимость на поверхность, быстро сохнет, не имеет резкого запаха.

Область применения. Используется при внутренних работах для любых видов минеральных новых или ранее окрашенных поверхностей, в том числе с повышенными эксплуатационными нагрузками: бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП т.д.

Подходит для обработки стен и элементов внутренних интерьеров, стен в местах общего пользования, в том числе в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (предприятия общепита; коммерческие, промышленные и складские помещения), высокой влажностью (в подвалах, ванных комнатах, на кухнях).

Подготовка поверхности. Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию. Краска не предназначена для выравнивания поверхностей, поэтому важно подготовить ровную поверхность перед ее нанесением.

Поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, меловой побелки, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности также зашпаклевать. Перед нанесением краски поверхность необходимо загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии с поверхностью, для максимальной прочности и долговечности, а также для профилактики возможного появления грибка и плесени – рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептиком Меликс.

Инструкция по применению. Краска готова к применению. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости разбавить водой до удобной вязкости при работе распылителем (но не более 5-10% от массы). Наносить 1-2 слоя. Для придания желаемого рельефа использовать текстурный валик. При нанесении текстурным валиком - не разбавлять. Краску применять при температуре не ниже 15 градусов. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами.

Для повышения равномерности цвета и внешнего вида поверхности следует соблюдать условие сохранения «мокрого края» в рамках одной плоскости от угла до угла. Последний проход по поверхности в рамках одной плоскости лучше выполнять в одном направлении с небольшим захватом на предыдущую полосу.

Расход на однослойное отгрунтованное покрытие: при распылении хоппером: до 1 кг/кв.м. при нанесении соплом в 4 мм.; 1,5-2 кг/кв.м. при нанесении соплом в 8 мм.; при нанесении валиком – до 1,5 кг/кв.м. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 градусов °С. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя - 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

Краска, произведенная в период с 20 сентября по 30 апреля, допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

Время высыхания. Время высыхания – 3-5 часов в зависимости от толщины слоя (при температуре основания и воздуха не ниже +20 и влажности воздуха не выше 70%). При температуре ниже +15 и влажности воздуха выше 70% время высыхания увеличивается до 24 часов.

Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 30 дней.

Разбавитель. Вода.

Состав. Водно-акриловая дисперсия, диоксид титана, этиленгликоль, целевые добавки.

Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные, яркие и темные тона.

Меры предосторожности. При проведении работ, а также после их окончания, проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Преимущества

- Устойчива к механическим воздействиям.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Устойчива к влажной уборке.
- Экологически безопасна.

