

# Baumit Sanova Antico

## Известковая штукатурка



**ПРОДУКТ** Сухая известковая смесь заводского изготовления с добавлением 5 % гидравлической добавки для ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Наносится на известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ** Упаковка: Мешок: 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг).  
Хранение: В сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке изготовителя на крытых складах с относительной влажностью воздуха не более 60%.  
Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке, см. на упаковке.  
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.  
Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
|--|--|
| Максимальный размер зерна:                                 | 2,5 мм   |
| Предел прочности на сжатие (28 сут):                       | не менее 1,5 Н/мм <sup>2</sup>                     |
| Плотность раствора:  | ок. 1900 кг/м <sup>3</sup>                         |
| Расход сухой смеси:  | ок. 16 кг/м <sup>2</sup><br>при толщине слоя 10 мм |
| Максимальная толщина штукатурки при однослойном нанесении: | 15 мм  |

*Испытания проводились при нормальных условиях (температура воздуха 20°C, отн. влажность воздуха 60%). При высокой влажности воздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.*

**Изготовлено по ТУ 23.64.10-003-56826812-2018.**

**ОСНОВАНИЕ** Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ** Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная плёнка.

**НАНЕСЕНИЕ** При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт.  
При приготовлении рабочего раствора обрызга смесь замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время

смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 5 л на мешок (25кг). Обрызг наносится кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10 мм. Поверхность должна оставаться шероховатой. Время твердения обрызга не менее 2 сут. В течении первых 2-3 сут твердения следует защищать штукатурку от быстрого высыхания, при необходимости смачивать водой.

Нанесение грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4 л на мешок (25кг).

Растворная смесь набрасывается кельмой или ковшом. При требуемой толщине штукатурного слоя более 15 мм нанесение производится послойно. Время твердения между слоями не менее 1-2 сут. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением отделочных материалов - не менее 10 сут на каждый сантиметр толщины.

Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.

## **ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C.

Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.

**ОКПД2:** 23.64.10

**Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ»

**Регион производства:**

Юр.адрес: 141982, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 11;

Факт.адрес: 141982, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 11;

Почт. Адрес: 141982, Россия, Московская область, г. Дубна, а/я 10