



20/06/2022

ООО Лакокрасочный завод «Радуга»

630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,49А,

тел./факс: (383) 315-12-12, 315-00-88

E-mail: info@kraski-raduga.ru

## **Краска для школьных досок ВД-АК 1170**

### **Тип:**

Акриловая водоразбавляемая краска.

### **Назначение:**

Краска создаёт покрытие для рисования на нём мелом и меловыми маркерами. Предназначена для ремонта школьных досок или создания доски на любой поверхности. Подходящие основания - бетон, штукатурка, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, загрунтованный металл, обои. Подходит для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеальна для создания поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ.

### **Технические характеристики:**

Расход, мл/м <sup>2</sup> , примерно	100-120, зависит от вида основания;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50;
Плотность, кг/л, не менее	1,3;
Вязкость по Брукфильду, мПа*с, не менее	15000;
Время высыхания, час, не более	2, (при +20°С, и влажности 65%);
Степень глянца	Матовая;
Стойкость к мытью	Моющаяся;
Цвет	Черный, серый, зелёный, коричневый, синий;
Тара, л	0,5; 0,9.

### **Применение:**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать поверхность до гладкого состояния. Ранее окрашенные поверхности вымыть бытовыми моющими средствами, глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед окраской поверхность загрунтовать пропиткой «Радуга-28». Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Перед применением краску тщательно перемешать, избегая захвата воздуха. При необходимости развести водой не более 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом (3-6) мм, распылителем. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 1 час. Через 30 минут после нанесения последнего слоя удалить малярную ленту. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С и относительной влажности не выше 80%. Использовать покрытие не раньше 3 суток после нанесения последнего слоя. Все прочностные характеристики покрытия приобретает после 7 суток.

Для придания покрытию магнитных свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным грунтом для магнитов.

### **ВНИМАНИЕ!**

Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. Перед первым использованием натрите поверхность мелом и сотрите его влажной тряпкой до полного удаления.

### **Хранение:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима». Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

### **Очистка инструмента:**

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

### **Меры предосторожности:**

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

### **Охрана окружающей среды и утилизация отходов:**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

**Нормативные документы:**

ТО-001-49075239-2012 с изм.;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.008.Е.000001.01.13;

---

*Примечания:*

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.