



Антикоррозийная грунт-эмаль по металлу Ленинградка ХВ-0278



Расход на 1 слой
0.08-0.12 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт-эмаль ХВ-0278 состоит из суспензии наполнителей и пигментов в растворе перхлорвиниловых и алкидных смол в органических растворителях с добавлением модификатора ржавчины, а также других добавок. Применяется для окраски поверхностей из металла с остатками плотнодержащейся ржавчины с толщиной слоя ржавчины до 100 мкм, окалины. Также предназначается для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных газов и паров. Покрытие высыхает до ст. 3 при температуре воздуха 20°C в течение 1 часа.

ПРИМЕНЕНИЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, не плотно держащейся ржавчины, окалины и старого не прочно держащегося покрытия. Перед применением тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем. Нанесение: распыление, кисть, валик. Температура нанесения — от -15 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Растворитель: Р-4.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе с эмалью ХВ-0278 внутри помещения, а также по окончании работ, необходимо тщательно проветривать помещение. Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

БЕРЕЧЬ от ОГНЯ! СОСТАВ: Алкидная и перхлорвиниловая смола, наполнители, пигменты, растворитель, технологические добавки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить эмаль в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

фасовка



0,8, 2,4 кг

5, 10 кг

20 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение