

КЛЕЙ COMPOSITE-470

Клей контактный универсальный

Клей Composite-470 – клей контактный, универсальный, представляющий собой вязкую жидкость красноватого цвета с запахом органических растворителей. Склеивает любые поверхности, а также звукоизоляционные мембраны, материалы со вспененной структурой и декоративно-отделочные материалы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря хорошим адгезионным свойствам и быстрому схватыванию клей Composite-470 является универсальным и применяется для монтажа звукоизоляционных материалов, а также для материалов с плотной тяжелой, пористой, либо волокнистой структурой (поролон, синтепон, войлок, вспененный полиэтилен, полипропилен, мембраны из каучука, резины, битума и др.). Подходит для склеивания декоративных отделочных и набивочных материалов (ткань, синтепон, ватин, коира, кожа, латекс) между собой и с твердыми поверхностями (дерево, ДВП, картон и др.).

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешний вид – однородная жидкость красного цвета с характерным запахом;
- Вязкость ВЗ-246 сопло 6мм – 27 ± 2сек;
- Плотность – 0,82 ± 2г/см³;
- Сухой остаток – 47 ± 5%;
- Открытое время – 1-8 мин;
- Время первичного отверждения – 4-8 часов;
- Время полного отверждения – 24 часа;
- Расход – 50-100 г/м² в зависимости от структуры оклеиваемых поверхностей;
- Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке – 1 год (t° хранения от +5 до +30 °С)

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

	ТИП УПАКОВКИ	РАЗМЕРЫ	ВЕС, КГ	ОБЪЕМ, Л	СРОК ХРАНЕНИЯ	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
Composite 10 л	Composite 10 л	220x180x300	8	10	12 мес.	от +5 до +30
Composite 1 л	Composite 1 л	100x60x220	0,8	1	12 мес.	от +5 до +30

МОНТАЖ

Клей Composite-470 используется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.



ДОСТОИНСТВА

- образует эластичный шов
- после затвердевания не имеет запаха
- быстро схватывается
- высокая прочность склеивания
- не деформирует склеиваемые поверхности

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Канистра 10л	8кг
Канистра 1л	0,8кг

СОСТАВ

Органические растворители, SBS-полимер, смолы и модифицирующие добавки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- необходимо остерегаться попадания клея на кожу и глаза
- при применении нужно обеспечить проветривание помещения, а также защиту органов дыхания
- обеспечить защиту одежды и поверхности
- предостеречь нагревание клея выше 30 С.
- применять клей следует вдали от открытых источников огня.
- хранить клей следует вдали от нагревательных элементов, а также избегать прямое попадание солнечных лучей.

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Гигиенический сертификат



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru