



ООО Лакокрасочный завод «Радуга»

630088, г. Новосибирск, ш. Советское, зд. 1а, помещ. 201

тел./факс: (383) 315-12-12, 315-00-88

E-mail: info@kraski-raduga.ru

17/10/2025

Краска ВД-АК Радуга-18 «Grey»

Тип:

Акриловая водоразбавляемая краска.

Назначение:

Полнотоновая серая (приблизительно RAL 7024) акриловая водоразбавляемая краска высокой укрывистости для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений с высокими эксплуатационными требованиями (коридоры, гостиные, спальни, гардеробные и пр.), фасадов зданий.

Наносится на различные виды оснований – кирпичная и каменная кладка, бетон, штукатурка, ГВЛ, ГКЛ, обои под покраску, а также для перекрашивания прочных ранее окрашенных оснований.

Технические характеристики:

Расход, м ² /л	10-16 на ранее окрашенные; 6-8 на зашпатлеванные; 4-5 на оштукатуренные поверхности;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55;
Плотность, кг/л, не менее	1,45;
Вязкость по вискозиметру Кребса-Штормера, сР, не менее:	2500;
Время высыхания, час, не более	2, (при +20°С, и влажности 65%);
Степень глянца	Матовая;
Цвет	Серый;
Тара, л	0,9; 2,7; 9,0.

Применение:

Наносить на сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные укрепляющей «Радуга-27», проникающей «Радуга-017» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылением при температуре не ниже +10°С. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима». Срок годности в невскрытой заводской таре 24 месяца от даты изготовления.

Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Нормативные документы:

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.008.Е.000227.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

RU C-RU.АД67.В.00533/23.

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.