



ООО Лакокрасочный завод «Радуга»
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49А,
тел./факс: (383) 315-12-12, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru

30/11/2021

Эмаль ВД-АК Радуга-220

Тип:

Акриловая водоразбавляемая эмаль.

Назначение:

Для окраски предварительно подготовленных кирпичных, бетонных, деревянных (рамы, двери, мебель), металлических (трубы, радиаторы отопления) поверхностей. А также для окраски поверхностей из гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры, МДФ. Для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики:

Расход, м ² /л	5-8 в зависимости от цвета;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	35;
Плотность, кг/л, не менее	1,15;
Вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек., не менее	80;
Время высыхания до степени 3 (при 20±2°С и влажности 65%), час, не более	2;
Степень глянца	Полуглянцевая;
Цвет:	Бежевый, желтый, оливковый, оранжевый, красный, сиреневый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый, салатовый, серый, коричневый, черный, белый, графитовый, шоколадный.
Стойкость к мытью:	Моющаяся;
Тара:	0,9 л; 1,9 л.

Применение:

Наносить на сухие и чистые поверхности. Слабодержащиеся старые основания удалить. Ранее окрашенные поверхности обработать стабилизирующей пропиткой «Радуга-28». Глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль удалить. Бетон, кирпич, штукатурку, шпатлёвку, ГВЛ, ГКЛ обработать укрепляющей «Радуга-27», проникающей «Радуга-017» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Дерево, ДВП, ДСП, МДФ, фанеру обработать грунтом для дерева «Радуга-25». Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева «Радуга-0023». Металлические поверхности обработать грунтом для металла «Радуга-0150».

Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, краскопультом при температуре поверхности, эмали и окружающего воздуха не ниже +15°С. Эмаль наносить несколькими слоями до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа.

Наружные работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Все заявленные параметры стойкости эмали достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания.

Не смешивать с продуктами на основе растворителей.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима». Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Нормативные документы:

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.015.Е.000296.07.11;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности С-RU.ПБ21.В.00723.

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.