

ELASTOMERIC АКВА 700 ФАЙБЕР

**ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ АРМИРОВАННОЕ
ФИБРОВОЛОКНОМ МЕМБРАННОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРИМЫКАНИЙ, УГЛОВ
И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ**

Технический бюллетень
ТДС АКВА 700 ФАЙБЕР 28/01/2026

ELASTOMERIC АКВА 700 ФАЙБЕР

Однокомпонентное, готовое к применению, армированное фиброволокном мембранное покрытие с высоким сухим остатком. Покрытие создано специально для формирования сверхпрочного и эластичного гидроизоляционного барьера под плитку в зонах с регулярным воздействием влаги: от ванных комнат и душевых поддонов до кухонь и лоджий. Благодаря фибре состав идеально подходит для защиты геометрически сложных узлов, внутренних углов и примыканий, обеспечивая гладкое нанесение без образования воздушных пузырей. После полимеризации материал превращается в монолитную резиноподобную мембрану, которая не боится трещин, выдерживает серьезные механические нагрузки и гарантирует абсолютную герметичность всей поверхности.

Покрытие предназначено для гидроизоляции поверхностей перед нанесением плиточного клея и укладкой керамогранита, керамической плитки, искусственного и природного камня. Специальная формула сочетания акриловой смолы, ламинарных пигментов, высокоэффективных биоцидов обеспечивает высокую прочность, эластичность, устойчивость к поражению грибом и плесенью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Содержит армирующее фиброволокно
- Высокая водонепроницаемость
- Высокая эластичность и трещиностойкость, в том числе при низких температурах
- Однокомпонентный состав, готов к применению
- Легко наносится валиком или кистью
- Отличная адгезия к различным основаниям
- Не имеет запаха, подходит для внутренних работ
- Препятствует образованию грибка и плесени
- Не содержит органические растворители, не воспламеняется
- Используется при устройстве системы «теплый пол»
- Не требует использования дополнительно армирующей ткани.



УПАКОВКА:

ELASTOMERIC АКВА 700 ФАЙБЕР

поставляется в пластиковых ведрах
объемом 1кг, 3 кг, 6 кг и 10 кг.

ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.30.22-001-29849259-2022

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД 2: 20.30.22.180

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гидроизоляция углов и примыканий в ванных, санузлах, кухнях.
- Гидроизоляция чувствительных к влаге оснований перед нанесением финишных декоративных покрытий во влажных и сырых помещениях, душевых комнатах, санузлах, кухнях, лоджиях и т.д.
- Для гидроизоляции гигроскопических минеральных оснований (известково-цементных и цементных штукатурок, цементных стяжек, бетона, пористого бетона)
- Создание водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня, в том числе, при устройстве обогреваемых полов и стен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Основа	акриловый сополимер
Сухой остаток, %	55-60
Время высыхания слоя, час., при +20°C, 50% отн. влажности	2
Водонепроницаемость на 7 суток, МПа	0,2
Плотность, кг/дм³	1,55 ± 0,05
Адгезия к бетону, МПа не менее	1,5
Толщина наносимого слоя, мм	1,0 - 1,5
Использование в системе теплый пол	да
Температура эксплуатации, °C	до +95

ОСНОВАНИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

- Гипсокартонные, гипсоволокнистые листы (ГКЛ, ГВЛВ)
- Цементные стяжки, наливные полы
- Бетон, ячеистый бетон, газоблок
- Гипсовые, известково-цементные и цементные штукатурки
- Гипсовые стяжки, блоки
- Перегородки из силикатного кирпича и пазогребневых блоков

РАСХОД:

На один слой шириной 0,2м — 0,15-0,2 кг/м.п.
Рекомендуемое количество слоёв 3-4.

Такие факторы, как пористость, температура, влажность, метод нанесения и требования проекта могут повлиять на расход материала.

ЦВЕТ:

 голубой
RAL 5012

СОСТАВ:

Сополимерная акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, фиброволокно, функциональные добавки, модификаторы реологии, биоциды, вода.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +5°C до +35°C, вдали от прямых солнечных лучей.

После вскрытия упаковки допускается хранение в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C в течение 12 месяцев. Емкость хранить крышкой вверх. Не допускать замораживания.

*Время высыхания указано при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 50%.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ:

Все участки поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Необходимо удалить грязь, пыль, следы масел, жиров и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала.

Новый бетон должен быть выдержан не менее 28 дней. «Цементное молочко» и остатки раствора следует удалить механическим способом. Перед нанесением основного материала рекомендуется обработать поверхность однокомпонентным универсальным грунтом ELASTOMERIC 16 для упрочнения основания и обеспыливания.

Работа со сложными узлами и примыканиями:

Благодаря содержанию высокопрочного фиброволокна, АКБА 700 ФАЙБЕР не требует использования дополнительной армирующей ткани (ELASTOMERIC Фабрик).

- В местах примыканий «пол-стена», вокруг водосточных трапов, в углах душевых поддонов и на участках с микротрещинами материал наносится локальным утолщенным слоем.
- Армирующая фибра в составе мастики создает внутренний силовой каркас, который эффективно перекрывает трещины и выдерживает деформационные нагрузки в самых ответственных зонах без наклейки лент и тканей.

Нанесение:

Перед началом работы тщательно перемешайте мастику низкоскоростным миксером до однородного состояния 2-3 минуты.


Материал наносится кистью или шпателем. Нанесите первый слой на всю поверхность. Второй слой наносится после высыхания первого слоя (через 2 ч. при +23°C) в направлении, перпендикулярном первому. При обработке душевых поддонов и критических узлов следите за тем, чтобы слой был плотным и равномерным.

После полимеризации образуется бесшовная, резиноподобная мембрана с высокой прочностью на разрыв.


К последующим отделочным работам можно приступать после полного высыхания мастики через 24 часа.

Обязательна защита последующими отделочными материалами (плитка, камень и т.д.).

Не применять АКБА 700 ФАЙБЕР как финишное покрытие.




① Нанесение ELASTOMERIC Aqua Seal 700 Fiber на углы и примыкания



② Нанесение ELASTOMERIC Aqua Seal 700 на стяжку



③ Нанесение плиточного клея



④ Укладка плитки

ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей.

Если **ELASTOMERIC АКБА 700 ФАЙБЕР**

попал на кожу - промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма - немедленно обратиться к врачу. Не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC АКБА 700 ФАЙБЕР

перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



Производитель: ООО „Эластомерик Системс“
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянского шоссе, 3А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

✉: info@elastomeric.ru
🌐: elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки всех условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.