

Штукатурка декоративная акриловая КОРОЕД.



Описание и инструкция

Декоративная штукатурка предназначена для отделки фасадов зданий, а также стен внутренних интерьеров.

Наносится с целью получения декоративно-защитного структурированного покрытия с бороздчатой фактурой под последующую окраску либо как финишное покрытие.

Область применения. Для работ по бетонным, гипсовым основаниям, по поверхности цементных штукатурок внутри и снаружи помещений; внутри помещений – по гипсовой штукатурке, гипсокартонным листам, гипсовым плитам, по древесным плитам (ДСП, ОСБ, ЦСП и т.д.). Подходит для обработки стен и элементов внутренних интерьеров, в том числе в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (предприятия общепита; коммерческие, промышленные и складские помещения), высокой влажностью или неотапливаемых. Рекомендуется для отделки стен в местах общего пользования (подъезды, лестничные клетки, холлы, коридоры и т.д.). Штукатурка устойчива к воздействию окружающей среды и низким температур.

Подготовка поверхности. Основание должно быть прочным, однородным, без трещин, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию. Декоративное покрытие не предназначено для выравнивания поверхностей, поэтому важно подготовить ровную поверхность перед его нанесением.

Поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, меловой побелки, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Далее поверхность необходимо зашпаклевать и, при необходимости, оштукатурить. Трещины, выбоины и неровности также зашпаклевать. Перед нанесением декоративного покрытия поверхность необходимо загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии с поверхностью, для максимальной прочности и долговечности, а также для профилактики возможного появления грибка и плесени – рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептиком Меликс.

Для более фактурного покрытия нанесите специальную грунтовку Меликс Кварцгрунт, предусмотренную для обработки оснований под декоративные покрытия, содержащую мелкий кварцевый песок. Использование данной грунтовки позволяет добиться максимального сцепления декоративного покрытия с поверхностью.

Наносить Короед только после полного высыхания грунтовки.

Инструкция по применению. Состав готов к применению. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости разбавить чистой водой (но не более 1% воды) до удобной вязкости. Не добавлять в состав другие компоненты и продукты. Использовать только нержавеющие емкости и инструменты.

Работы выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами.

Состав наносят на основание с помощью шпателя/кельмы, удерживаемой под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру образующих

фактуру зерен. Фактуру в виде вертикальных, горизонтальных или хаотичных борозд, формируют скользящими движениями без нажима. На одной плоскости работы следует выполнять без перерывов, сохраняя одинаковую консистенцию материала и направление движений. Нельзя смачивать водой декоративную штукатурку.

Свежие загрязнения составом удаляются водой, высохшие — механически.

Нанесенное покрытие в течение 3 суток предохранять от контакта с водой и понижения температуры ниже +5°C.

После использования инструмент очистить водой.

Расход на однослойное отгрунтованное покрытие - до 2 кг/кв.м. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 30 дней.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 градусов °С. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

5. Время высыхания. Время высыхания – до 72 часов в зависимости от толщины слоя (при температуре основания не ниже +20 градусов °С и влажности воздуха не выше 70%)

6. Разбавитель. Вода.

7. Состав. Водно-акриловая дисперсия, мраморная крошка, целевые добавки.

8. Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные, яркие и темные тона.

9. Меры предосторожности. При проведении работ, а также после их окончания, проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

10. Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Преимущества:

- *Возможность ручной и машинной колеровки в пастельные, темные и яркие тона.*
- *Используется под последующую окраску либо как финишное покрытие.*
- *Устойчива к механическим воздействиям.*
- *Атмосферостойкая, износостойкая.*
- *Разнообразие получаемых фактур.*
- *Экологически безопасна.*
- *Готова к применению.*
- *Долговечна.*