



арт. TLS24
(комплект)

арт. TLS25
(комплект)

ЛАК TILFLEX EXPRESS 2K-NS

Назначение: для быстрого и локального ремонта

Фасовка:
5 Л (TLS24C), (2,5л отвердителя TLS24H)
1 Л (TLS25C), (0,5л отвердителя TLS25H)



Описание продукции

Двухкомпонентный акриловый лак с ускоренным временем сушки. Содержит высокоэффективный состав для поглощения ультрафиолета. Хороший блеск, твердость, устойчивость к царапинам. Обеспечивает защиту и долговечность.



Физические свойства

Внешний вид: Чистая прозрачная жидкость



Летучесть: (VOC): $48 \pm 2\%$



Удельный вес: $1 \pm 0.05 \text{kg/L}$



Вязкость по вискозиметру FORD 4cup при 20°C: 14-17 Сек



Характеристики продукта



Быстрое выравнивание слоя, легкое нанесение



Высокий глянец. Супер зеркальный эффект



Создает пленку большой толщины, высокая эффективность



Высокая твердость, устойчивость к царапинам



Продукты и добавки



Отвердитель TILFLEX EXPRESS TLS24H, TLS25H



Разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06, TLS29, возможно использование универсальных разбавителей



Пропорции

Пропорции по объему: 100:50, разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06, TLS29 или универсальный 0-15%

Пропорцию разбавителя считать от количества лака без отвердителя.

На 100 грамм лака: 50 грамм отвердителя, 0-15 грамм разбавителя



Время жизни продукта в смешанном виде

1 час



Параметры краскопульты

Рекомендованное сопло краскопульты: 1.2-1.5mm
Рекомендованное давление: 2-2,5 Bar



Применение

Для начала работ необходимо добавить пропорцию отвердителя в лак. Затем добавьте необходимое количество разбавителя. Хорошо перемешайте, можно наносить.

Нанесите два мокрых слоя выдерживая необходимый интервал между слоями



Толщина и максимальное количество слоев

Толщина слоев 50-60 микрон в 2 слоя.
Допускается нанесение в 3 слоя.



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C



Время сушки

После нанесения через 15 минут можно включать сушку. Полная сушка: 60°C-20 минут, 20°C-3 часа



Возможно использование ИК-сушки



Полировка

Полировка возможна через 20 минут после сушки в покрасочной камере



Срок годности

В закрытой упаковке 2 года

ВНИМАНИЕ!



- ♦ Правильное использование быстрого, стандартного или медленного разбавителя при определенных температурах позволяет добиться хорошего эффекта распыления и выравнивания.
- ♦ Хорошо закрывайте после использования. При длительном воздействии воздуха отвердитель разлагается.