



# Грунт эпоксидный универсальный УниЭпокс 211

## О материале:

Грунтовка «УниЭпокс» 211 предназначена для защиты металлических (включая алюминиевые, оцинкованные) и бетонных поверхностей от агрессивных газов, кислот, щелочей, бензина и масел. Обеспечивает прочное антикоррозионное покрытие с высокой твердостью и адгезией. Может использоваться как самостоятельное двухслойное покрытие для внутренних работ. Выдерживает температурные нагрузки от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

**Расход** : 160 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие  
**Время высыхания слоя** : на отлип 2 часа при 18–22 °С и влажности до 80%.



Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.





# Грунт эпоксидный универсальный УниЭпокс 211

Грунт поставляется в комплекте из двух компонентов: основы (А) и отвердителя (Б)

Соотношение компонента А и компонента Б по массе - **100:9**.

Перед применением компонент А тщательно перемешивают, а затем вводят при постоянном помешивании малыми дозировками компонент Б.

! Жизнеспособность  
• готового состава - 4 часа!



Высокопрочная



Улучшает адгезию



Быстро высыхает

