

АКТЕРМ Стандарт™ - универсальное тепло- и энергосберегающее покрытие на водно-дисперсной основе, предназначенное для нанесения на различные виды поверхностей.

Покрытие **АКТЕРМ Стандарт™** состоит из высококачественных акриловых связующих и вакуумированных микросфер, не содержит органических растворителей и летучих соединений, является безопасным, нетоксичным.

Поверхности: бетон, кирпич, подготовленный металл, покрытия на водной основе (такие как шпатлевка, штукатурка).



АКТЕРМ
СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

АКТЕРМ Стандарт™



Используются
НАНОТЕХНОЛОГИИ



НЕ ОТЯЖЕЛЯЕТ
КОНСТРУКЦИИ



МИНИМАЛЬНЫЙ
СЛОЙ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
СЛОЯ 1 ММ



НАНОСИТСЯ КИСТЬЮ, ШПАТЕЛЕМ
или ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ



ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА
ВОДОЙ



ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ
ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ,
ЛОГОТИПА, КОЛЕРОВКА

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности:

- очистить поверхность от ржавчины, плесени при наличии, обеспылить, обезжирить (в случае наличия жировых пятен)
- при коррозии металла, поверхность рекомендуется обработать составом АКТЕРМ Антикор™ слоем 1 мм или другим антикоррозийным покрытием.
- также рекомендуется очистить поверхность перед нанесением от старой краски, клея, шпаклевок
- нанести грунт глубокой пропитки

2. Подготовка покрытия АКТЕРМ Стандарт™ к применению:

- в случае необходимости можно добавить чистую воду 5 - 8% от общего объема состава АКТЕРМ Бетон™. Вязкость материала регулируется в зависимости от температуры поверхности при нанесении и её конфигурации.
- открыть ведро, тщательно перемешать вручную или при помощи миксера, скорость вращения миксера при этом не более 150-200 оборотов в минуту до получения однородной массы

3. Нанесение АКТЕРМ Стандарт™:

- наносить состав на сухую, подготовленную поверхность при установленных для покрытия температурах нанесения и сушки
- материал наносится кистью, шпателем или безвоздушным распылителем высокого давления послойно по 0,3-0,5 мм с обязательным соблюдением технологии межслойной сушки
- во время проведения работ состав необходимо перемешивать каждые 5-8 минут до однородной массы для обеспечения более равномерного нанесения состава

4. Финишная отделка:

- после полного высыхания на покрытие АКТЕРМ Стандарт™ можно нанести краску на водной основе, штукатурку, шпатлевку или поклеить обои. Предварительно рекомендуется нанести грунт.

Условия нанесения

- **АКТЕРМ Стандарт™** наносится послойно по **0,3-0,5 мм** при температуре окружающей среды от **+7°C до +45°C** и **влажности не более 65%** на поверхность, имеющую температуру от **+7°C до +90°C**. После высыхания всех слоев покрытия поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от **-60°C до +150°C**. Время полного высыхания одного изолирующего слоя составляет **24 часа** при влажности воздуха **не более 65%**, достаточной вентиляции помещения и температуре воздуха **не ниже +7°C**. На готовое покрытие можно нанести штукатурку, шпатлевку (строго по инструкции к продуктам), поклеить обои или покрасить в декоративный цвет. Все наносимые поверх теплоизоляции составы должны быть только на водной основе, а помещение хорошо вентилируемо и обогреваемо при необходимости для качественной сушки покрытий. **Не использовать в помещениях повышенной влажности (выше 65%).**

Рекомендуемая толщина готового покрытия АКТЕРМ Стандарт™ - 1,5 мм.

- **Расход АКТЕРМ Стандарт™** составляет 1 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм.
- **Цвет покрытия после высыхания** - белый.

Меры безопасности

- При попадании на открытые части тела промыть водой.
- Не содержит органические растворители
- **ПОЖАРОБЕЗОПАСНО**

Области применения

- тепло-, гидро-, шумоизоляция жилых и нежилых зданий и сооружений
- утепление стен, пола, потолка, кровель и крыш
- тепло- и дополнительная гидрозащита, балконов, лоджий
- ёмкости, цистерны, резервуары
- бытовые и промышленные трубопроводы
- металлоконструкции
- ангары, гаражи, склады
- теплозащита автотранспорта, контейнеров

АКТЕРМ