

Время выдержки	5-30 минут
Метод нанесения	погружение, протирка, струйная мойка

Внимание! После стадии обезжиривания требуется пассивация поверхности во избежание появления вторичной коррозии.

Кислотное обезжиривание металлов:

Концентрация кислоты	5-80 г/л
Добавка Дезоксил НО	5-10%
Температура	18-55°C
Время выдержки	5-30 минут
Метод нанесения	погружение, протирка, струйная мойка

После окончания очистки изделие промыть водой с добавлением пассивирующего средства.

Щелочное обезжиривание металлов:

Концентрация щелочи/щелочных солей	25-50 г/л
Добавка Дезоксил НО	5-10%
Температура	18-55°C
Время выдержки	5-30 минут
Метод нанесения	погружение, протирка, струйная мойка

После окончания очистки изделие промыть водой с добавлением пассивирующего средства.

Меры предосторожности.

Во время проведения работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства в глаза и на кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения.

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре 1°C-35°C. В случае замерзания при размораживании своих свойств не теряет. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления.

Расфасовка.

Канистры 5кг, 10кг, 20кг

ТУ 2381-004-66126292-2011