



ООО "КОНФЕРУМ"

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 30101810400000000225; ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

## ФЭЙЛ-2

### Нейтральная смывка застарелых лакокрасочных покрытий

#### Область применения:

Смывка предназначена для удаления застарелых лакокрасочных покрытий на любой основе: масляной, акрилатной, алкидной, меламиналкидной, мочевиноформальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной, битумной, эпоксидной, полиуретановой, латексной, а также на основе пентафталевых, глифталевых, меламиноформальдегидных и других смол. Для удаления грунтовок и шпатлевок всех типов и видов. Применяется для бережной очистки цветного металла с напылениями и спецпокрытиями (анодированный алюминий, гальванические покрытия).

Подходит для очистки офсетных валов, печатных машин от краски. Не использовать на полимерных поверхностях PP, PE кроме PVDF, PTFE, ECTFE, EPDM, EPDF, HDPE, PEHD, HDPP, PPHD, VITRON.

**Внимание: средство не снимает Эпокси-Формальдегидную краску с металлизированным наполнителем.**

#### Общие технические свойства:

Смывка представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и активную составляющую. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 150-250 г/м<sup>2</sup>. Может разводиться водой до 10-20%, при этом становится гуще и снижается эффективность. Оптимальная температура применения 8-25°C.

#### Способ применения.

**Перед применением тщательно перемешать!**

Подготовка поверхности	удалить атмосферные и масляно-жировые загрязнения
Нанесение	кистью, валиком, наливом, погружением
Время выдержки	3-15 минут

*Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!*

При использовании методом погружения, обеспечить герметичность погружной ванны.

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством АНТЭКС-1, ЭКОЛАН-. Для предотвращения вторичной коррозии на стальных поверхностях надо провести пассивацию средством АНТЭКС-ПС или КФ-04.

#### Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

***Условия хранения.***

Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. В случае замерзания при размораживании своих свойств не теряет. Беречь от детей.

***Гарантийный срок хранения.***

12 месяцев со дня изготовления.

***Расфасовка:***

Тара по 1, 5, 25 кг. Продукция продается в КГ.

Мелкая тара упаковывается в короба.

***ТУ 2381-001-66126292-2011***