



ООО «КОНФЕРУМ»

Юр. адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 13А, пом.1/эт. 2

Факт. адрес: 143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха, Щелковское шоссе, 54Б

ИНН 5001077887; КПП 503101001; ОГРН 1105001002370; БИК 044525225; р/с 40702810940000071918

к/с 3010181040000000225; ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Система менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

«ИФХАН-58ПР»

Преобразователь ржавчины.

Назначение.

Преобразователь ржавчины "ИФХАН-58ПР" предназначен для модификации коррозии на по-верхностях из черных металлов в целях подготовки ржавых стальных изделий, металлопроката, труб, арматуры к бетонированию. Рекомендован ГУП «НИИЖБ» Госстроя РФ для использования при защите стальных элементов железобетонных изделий (ТР 001-99).

Общие технические свойства.

Нейтральный преобразователь ржавчины "ИФХАН-58ПР" – сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии и функциональных присадок. Растительные танины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионнонеактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию бетона. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам пропитывает слои ржавчины толщиной до 150 мкм. При этом процесс преобразования идет в нейтральных средах.

Внешний вид	темно-коричневая жидкость
Удельный вес	1.0-1.1 г/см ³
pH	4.5-6.5

Порядок использования.

Порядок использования преобразователя для подготовки арматуры и элементов железобетонных конструкций определяется техническими рекомендациями ТР 001-99, разработанными НИИ Железобетона, данные рекомендации могут быть использованы и для других изделий. Перед нанесением преобразователя необходимо удалить рыхлую ржавчину металлической щеткой. Размешать преобразователь и нанести на поверхность кистью или распылением. Об успешном преобразовании свидетельствует изменение цвета поверхности с рыжего на черный. В зависимости от толщины ржавчины поверхность обрабатывают преобразователем 1-4 раза. Если через 15-25 минут после первой обработки на поверхности останутся рыжие пятна, необходимо нанести преобразователь повторно. Последующую обработку можно проводить по непросохшей поверхности. После завершения процесса преобразования перед нанесением покрытия поверхность должна высохнуть. Ориентировочный расход 100-150 мл/м². Температура обработки должна быть не ниже +4°C.

Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты глаз - герметичные очки, рук - защитные перчатки. При попадании средства в глаза - немедленно промыть под струей воды и, при необходимости, обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения.

Хранить при температуре от +4 до +25°C. В случае замерзания при размораживании своих свойств не теряет. Желательно хранить при плюсовой температуре, так как тара становится хрупкой.

Гарантийный срок хранения.

1 год со дня изготовления.

Фасовка:

Тара по 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 40кг. Продукция продаётся в КГ.

ТУ 2381-004-66126292-2011