

«КФ ПР 444»

Ингибированный модификатор ржавчины.

Аналог советского «преобразователя ржавчины №444»

Назначение.

Применяется для подготовки стальных поверхностей под окраску без предварительного удаления ржавчины и окалины, но при наличии эксплуатационных загрязнений (масло, пыль, грязь и т.д.) необходимо их удаление промывкой или протиркой. Защитные свойства красок или антикоррозионных покрытий, при использовании модификатора КФ ПР 444, выше или такие же, как при нанесении на зачищенную до блеска поверхность.

Общие технические свойства.

Средство представляет собой полупрозрачную темно-коричневую жидкость без запаха. Является рабочим раствором. Не содержит токсичных веществ, безопасно для обслуживающего персонала. Пожаровзрывобезопасно. Раствор сохраняет свои свойства после заморозания.

Обработка поверхности данным составом эффективна при толщине ржавчины до 100 мкм. Высокая эффективность продукта подтверждена испытаниями в условиях высокой влажности и солевого тумана.

Порядок использования.

Метод нанесения	окувание, кисть, пневматическое распыление (в 2 слоя)
Время выдержки до окрашивания или до нанесения последующего антикоррозионного покрытия	24 часа (до полного высыхания при применении принудительной сушки)
рН	1,5-2,5
Температура	18-55°C
Примерный расход средства	100-150 г/м ²

Перед использованием перемешать. Если через 15-25 минут после первой обработки на поверхности останутся рыжие пятна, необходимо нанести преобразователь повторно. Повторную обработку можно проводить, не дожидаясь высыхания первого слоя. Не требует смывания!

Меры предосторожности.

Во время проведения работ использовать защитные перчатки. При попадании средства на слизистую, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения.

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +1 до +30°C.

Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения.

2 года со дня изготовления.

Расфасовка:

Канистры 5кг, 10кг, 20кг.