

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ОПИСАНИЕ. Многофункциональный силиконовый герметик на кислотной основе с превосходной адгезией к большинству строительных материалов. Обладает устойчивостью к воздействию атмосферной среды, в том числе к UV-излучению. Продукт полностью готов к применению. После нанесения герметика в шов начинается процесс полимеризации. После отверждения образуется высокоэластичный резиноподобный материал.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте, для наружных и внутренних работ.

- Долговременная герметизация швов в строительных конструкциях (снаружи и внутри помещений).
- Герметизация оконных рам, балконных и внутренних конструкций.
- Герметизация стыков, трещин, отверстий и т.д.
- Склеивание материалов не подверженных нагрузкам.

СВОЙСТВА:

- Обладает высокой устойчивостью к влаге.
- Не поддаётся окрашиванию.
- Не может наноситься на влажные и загрязнённые поверхности.
- Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.
- Не применим с металлами, бетоном, натуральным камнем и прочими материалами с щелочной средой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Цвет	Белый, бесцветный. Также возможна колеровка в другие цвета по желанию заказчика.
Основа	Силикон
Отверждение	Высыхание на воздухе
Время образования поверхностной пленки	6 минут
Время отверждения при толщине слоя 3 мм	48 часов при t° воздуха не ниже +5°C
Усадка	Отсутствует
Удельный вес	0,94 кг/л
Жесткость по Шору А	18
Диапазон t° нанесения	От +5°C до +35°C
Диапазон t° эксплуатации	От -40°C до +100°C
Относительное удлинение в момент разрыва	Не менее 450%
Условная прочность в момент разрыва	Не менее 0,2 МПа
Адгезия к поверхностям	Пластик (кроме ПВХ), стекло, общестроительные материалы
Прогнозируемый срок службы	Не менее 10 лет



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка к использованию. Наносить герметик на сухую и полностью очищенную от загрязнения поверхность. При низких температурах рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении, перед нанесением протереть поверхности сухой впитывающей тряпкой, чтобы убрать возможную незаметную наледь. Применение герметика с щелочными поверхностями со временем приведёт к полной потере его адгезии и возможному изменению цвета склеиваемого материала.

Подготовка поверхности. Сухие поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т.п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Наличие влаги на поверхности и нанесение герметика во время дождя и снега НЕДОПУСТИМО!

Нанесение герметика. Герметик укладывается на подготовленную поверхность при помощи ручных либо пневматических пистолетов. Пустоты недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шпателей. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При укладке герметика лицевые кромки конструкций рекомендуется защищать липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения.

РАСХОД ГЕРМЕТИКА ИЗ ОДНОГО КАРТРИДЖА (П/М):

Глубина шва	Ширина шва				
	3 мм	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм
4 мм	22	16,5	11	8	6,5
5 мм	17,5	13	9	6,5	5
6 мм	14,5	11	7,5	5,5	4,5
8 мм	11	8	5,5	4	3,3
10 мм	8,5	6,5	4,5	3,3	2,6

Очистка инструмента. Остатки неотверждённого герметика легко удаляются тряпкой. В полимеризовавшемся состоянии удаляется механическим путём либо с помощью специальных очистителей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Хранение и транспортировка герметика должны производиться в герметично закрытой таре. Допускается транспортировка герметика при отрицательных температурах. Хранение герметика должно осуществляться в тёплых помещениях.

Дата производства указана на картридже.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

Упаковка: картридж 310 мл. **Наполнение картриджа:** 260 мл. **Фасовка:** по 24 картриджа в трансп. коробе.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в перчатках. В случае попадания в глаза или на кожу промыть большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. Не употреблять внутрь! Материал пожаровзрывобезопасен.

Ограничения. Недопустим контакт с питьевой водой. Помещения, в которых применяется герметик, должны хорошо проветриваться. В случае попадания в глаза или на кожу - промыть водой.

СОСТАВ. Кремнийорганические полимеры, полифункциональные добавки, наполнители, отвердитель.