



Sintec Moto 4T 10W-40 SL/CF MA2

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло моторное



ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло Sintec Moto 4T 10W-40 SL/CF MA2 предназначено для различных типов мотоциклов и прочей мототехники, оснащенной 4-х тактными бензиновыми двигателями, в том числе с интегрированной коробкой передач и сцеплением в масляной ванне.

Благодаря использованию высококачественных базовых масел и современного многофункционального пакета присадок обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, включая высокую термоокислительную стабильность, надежную защиту от износа при повседневной эксплуатации в различных условиях, отличные антипенные, антикоррозионные, моющие и фрикционные свойства.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Демонстрирует эффективную защиту от износа при высоких оборотах двигателя за счет прочной масляной пленки
- Препятствует образованию отложений и шлама, поддерживая чистоту двигателя
- Обладает стабильными характеристиками в течение всего срока службы
- Обеспечивает надежную и четкую работу сцепления в начале движения, при разгоне и движении с постоянной скоростью
- Совместимо с уплотнительными материалами

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для 4-тактных бензиновых двигателей современных дорожных и внедорожных мотоциклов, скутеров, квадроциклов и другой мототехники, для которой производителем рекомендуются масла спецификации API SL и/или JASO MA2 и вязкости SAE 10W-40. Может использоваться для двигателей, оснащенных интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- JASO MA2
- API SL/CF

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	10W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,86
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	97,3
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,2
Динамическая вязкость CCS, при -25°C, мПа*с	ASTM D5293	5400
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	6.9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	232
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 39

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 1л – арт. 105773

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU