



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ПЕРГАМИН GOODHIM П-350

Назначение и область применения:

ПЕРГАМИН GOODHIM П-350 - это рулонный беспокровный изоляционный материал, предназначенный для использования в качестве пароизоляции для полов, стен, потолков и фундаментов капитальных построек или временных сооружений. Применяется для эффективной защиты утеплителя в бытовых постройках и банях, для предотвращения конденсата в пространстве между конструкциями из железобетона и поверхностями из ДСП, дерева и иных материалов, при обустройстве гидроизоляции фундамента. Может использоваться в качестве упаковочного или укрывного материала, для изоляции теплотрасс, в качестве подкровельного слоя кровельного покрытия. Рекомендован для защиты срубов перед креплением гидроизоляции и вагонки.

Основные свойства:

- Недорогой.
- Прост в использовании.
- Легок в транспортировке и хранении.
- Эффективная преграда для испарений и влаги.
- Препятствует образованию конденсата.
- Обладает повышенной плотностью и прочностью.
- Стойкий к нагрузкам.
- Гибкий.
- Морозостойкий, устойчив к перепадам температур.
- Минимальное количество выделяемых при нагреве вредных веществ (по сравнению с толем и рубероидом).
- Длительный срок службы.
- Технические характеристики:

Показатель	Значение	Единица измерения
Площадь рулона	15	м ²
Масса основы	180-200	г/м ²
Справочная масса рулона	3,5	кг
Водопоглощение, не более	10	% по массе
Температура гибкости на брусе радиусом 10 мм, не ниже	+20	°C



Способ применения:

1. Пергамин приклеивается на холодную или горячую битумную мастику.
2. Допускается механическая фиксация материала с последующим нанесением битумной мастики на места фиксации.

Упаковка и фасовка:

Рулон 15 м2.

Хранение и транспортировка:

Хранение и транспортировка материала ПЕРГАМИН GOODHIM П-350 допускается только в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Меры безопасности:

Отличается высокой горючестью и легко воспламеняется. При работе с материалом следует соблюдать меры пожарной безопасности.

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402.

Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032.

Состав:

Картон плотностью 180-200 г/м2, пропитанный нефтяными битумами.

Произведено: по ТУ 5774-001-503806122701-2009.