

by **Jeta PRO®**

BOOMER

02.2026



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Использовать при работе средства индивидуальной защиты



Летучие органические вещества



Время полимеризации



Нанесение шпателем



Пропорции смешивания



Плотность



Шлифование абразивом с указанной градацией зерна



Вязкость



Срок годности



Фасовка



Количество слоёв



Встряхнуть перед использованием



Пропорции смешивания



Наносить краскопультom с указанной дюзой



Очистка материального канала



Время сушки



Межслойная сушка



Дистанция нанесения



Время плёнокообразования



Время до безопасной транспортировки к месту стоянки



Очистка поверхности



Время до полировки



СОДЕРЖАНИЕ

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- ШПАТЛЁВКИ
- ГРУНТЫ
- ЛАКИ
- КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
- АЭРОЗОЛИ
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1000 UNI



Полиэфирная шпатлевка универсального назначения

тип:
универсальная

свойства:
отличная адгезия к металлам

назначение:
доработка после конструкционной шпаклевки,
заполнение неровностей кузовных элементов



- 8** нанесение
- 5** прочность
- 5** эластичность
- 5** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: жёлтый



100/2-3 (г)



20-25 мин.
20°C



P80-240



18 мес.
15-25°C



1,85 кг/л

1010 UNISOFT



Полиэфирная шпатлевка универсального назначения, мягкая

тип:
универсальная

свойства:
легко обрабатывается, отличная адгезия к
различным поверхностям

назначение:
доработка после конструкционной шпаклевки,
заполнение неровностей кузовных элементов



- 8** нанесение
- 5** прочность
- 6** эластичность
- 8** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: светло-жёлтый



100/2-3 (г)



20-25 мин.
20°C



P80-240



18 мес.
15-25°C



1,8 кг/л

1030 GRAPE

Полиэфирная шпатлевка, усиленная микростекловолокном



тип:
конструкционная

свойства:
высокая прочность, комфортная шлифуемость

назначение:
первичное заполнение глубоких повреждений,
не больших сквозных отверстий, сварных швов



- 7** нанесение
- 9** прочность
- 3** эластичность
- 4** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: фиолетовый



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,7 кг/л

1050 SNOWFLAKE

Полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном



тип:
конструкционная

свойства:
отличная адгезия к металлам, очень высокая
прочность

назначение:
первичное шпаклевание глубоких повреждений,
сквозных отверстий, сварных швов



- 6** нанесение
- 10+** прочность
- 3** эластичность
- 3** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: белый



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,69 кг/л



1040 SPACE



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЛЁГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

СВОЙСТВА:

очень легко
обрабатывается

назначение:

доработка после конструкционной
шпаклевки, заполнение неровностей
кузовных элементов

- | | |
|----|--------------|
| 9 | нанесение |
| 5 | прочность |
| 6 | эластичность |
| 10 | обработка |



При полимеризации меняет цвет со светло-голубого на белый.



100/2-3 (r)



20-25 мин.
20°C



P80-240



18 мес.
15-25°C



1 кг/л



0,5/1 л

1060 PLASTIC

Полиэфирная шпатлевка для пластика



тип:
специализированная

свойства:
отличная адгезия к пластикам, высокая эластичность

назначение:
ремонт изделий из пластика



0,5 кг

цвет: тёмно-серый

- 9** нанесение
- 4** прочность
- 10** эластичность
- 7** обработка



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,72 кг/л

1020 ALU

Полиэфирная наполняющая шпатлевка с алюминиевым наполнителем



тип:
наполняющая/специализированная

свойства:
устойчивость к температурным деформациям

назначение:
заполнение дефектов на термонагруженных элементах



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: серый

- 8** нанесение
- 5** прочность
- 6** эластичность
- 5** обработка



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,81 кг/л

2020 taho

2к акриловый грунт-наполнитель 4:1



тип:
наполнитель

свойства:
обладает хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется; быстро сохнет

назначение:
нанесение на поверхность кузовного элемента после удаления мелких дефектов или шпаклевания

- 8** толщина
- 8** скорость сушки
- 8** обработка

цвет:
белый/серый/чёрный



4:1:(10-15)%
100:15:(6-9) г



22-27 c,
Ford 4 при
20°C



1,5-1,9 мм



1-3
толщина 1 слоя:
70 мкм



5-10
мин.



2-4 часа 20°C
30-40 мин. 60°C



24 мес.
15-25°C



540 г/л



0,8 + 0,2 л



ЛАКИ

3000 PULS

Акриловый лак 2:1



свойства:
Бесцветный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка и низким содержанием летучих органических соединений. Лак отличается высоким блеском, повышенной устойчивостью к царапинам и коротким временем высыхания. Длительное открытое время позволяет окрашивать поверхности большой площади и автомобиль целиком.

назначение:
подetailная и полная окраска

- 8** поглощение пыли
- 8** сухой остаток
- 8** скорость сушки
- 9** блеск

цвет: прозрачный



2:1:(0-10)%
100:50:(0-10) г



16-17 c,
Ford 4 при 20°C



1,3-1,4 мм



2



5-10
мин.



4-5 часов
20°C
20-25 мин.
60°C



6-7 часов 20°C
1 час 60°C



18 мес.
15-25°C



510 г/л



1 + 0,5 л



РАСПЫЛЯЕМЫЙ ГЕРМЕТИК

9040

тип:

однокомпонентный герметик с низкой вязкостью на основе силанмодифицированного полимера

назначение:

герметизация швов и сварных соединений, защита порогов, днища, колесных арок

цвет: серый/чёрный/бежевый



45 мин.
23°C/50%

пленкообразование



2,4 мм/24 ч.
23°C/50%

полимеризация



290 мл



9009

Полиуретановый шовный герметик

тип:

полиуретановый шовный клей-герметик

назначение:

для склеивания и герметизации различных материалов

цвет:

белый/серый/чёрный



30-50 мин.
23°C/50%

пленкообразование



3 мм/24 ч.
23°C/50%

полимеризация



310 мл



9010



Полиуретановый клей для вклейки стекол беспраймерный

тип:

полиуретановый клей для вклейки стекол
беспраймерный

цвет: чёрный

назначение:

структурное соединение частей, подверженных высоким
динамическим нагрузкам;
вклейка стекол;
не требует применения праймера



пленкообразование

30 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50%



4 часа



310 мл



9020



Полиуретановый клей для вклейки стекол 2 часа

тип:

полиуретановый клей для вклейки стекол 2 часа

цвет: чёрный

назначение:

соединение частей, подверженных высоким
динамическим нагрузкам
вклейка стекол;
требуется применения специального праймера



пленкообразование

25-35 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50%



3 часа



310 мл



9035



Полиуретановый клей для вклейки стекол

тип:

полиуретановый клей для вклейки стекол

цвет: чёрный

назначение:

соединение частей, подверженных высоким
динамическим нагрузкам;
вклейка стекол;
требуется применения специального праймера



пленкообразование

25-35 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50 е%



3 часа



600 мл



9052



Набор для вклейки стекол



состав:

в набор входит все необходимое для качественной замены стекол: полиуретановый клей для стекол арт. 9020 с насадкой; грунт-праймер с аппликатором, струна, салфетка, перчатки.

назначение:

замена автомобильных стекол

цвет: чёрный



25-35 мин.
23°C/50%

пленкообразование



4 мм/24 ч.
23°C/50%

полимеризация



3 часа



310 мл

5000



1к акриловый грунт аэрозоль



тип:

акриловый грунт с наполняющими свойствами

свойства:

быстрое время сушки, легко шлифуется; идеально подходит для точечного, мелкого и среднего ремонта; возможно нанесение «мокрый по мокрому»

назначение:

грунтование небольших деталей; нанесение на места шлифовки перед окраской

цвет:

белый/серый/чёрный



520 мл

номинальный

400 мл

рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-3
толщина
1 слоя:
30 мкм



7-10 мин.



1 час
20°C



5 лет
15-25°C

5010



1к кислотный грунт аэрозоль



тип:

первичный, антикоррозионный

свойства:

химическая адгезия к металлам, антикоррозионная защита

назначение:

наносится на металлическую поверхность перед нанесением акрилового грунта

цвет: бежевый



520 мл

номинальный

400 мл

рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2



5-10 мин.



min 20 мин.
max 4 часа
20°C



5 лет
15-25°C

5020

1к эпоксидный грунт аэрозоль



тип:
первичный, антикоррозионный

свойства:
в качестве первичного грунта при точечном ремонте, нанесение на места шлифовки перед окраской

назначение:
механическая адгезия к металлам;
антикоррозионная защита;
изолирующие свойства

цвет: серый



520 мл номинальный
400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2
толщина
1 слоя:
10 мкм



5-10 мин.



2 час
20°C



5 лет
15-25°C

5030

1к грунт для пластика аэрозоль



тип:
адгезионный грунт для пластика

свойства:
улучшение адгезии к поверхности пластмассы

назначение:
точечный ремонт, окраска небольших пластиковых
деталей

цвет: прозрачный



520 мл номинальный
400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2



8-10 мин.



30 мин.
20°C



5 лет
15-25°C

5040

1к эмаль аэрозоль



тип:
высокоукрывистая акриловая эмаль в аэрозоле

свойства:
короткое время сушки, устойчивость к механическому,
климатическому и УФ воздействию

назначение:
финишная окраска различных поверхностей

цвет:
серебро/чёрный матовый/
чёрный глянцевый



520 мл номинальный
400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2



2 часа
20°C



5 лет
15-25°C



803209

803206

803204

МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА



Предотвращает попадание грязи и пыли на поверхность.



Защищает от лакокрасочного опыта.

803920

803620

МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

длина
200 м

ширина
0,6 м/0,9 м

плотность
50 г/м²



Обеспечивает максимальную защиту от проникновения растворителей лакокрасочных материалов на сольвентной и водной основе.



Отлично удерживает на своей поверхности окрасочный опыт и не допускает отслоение нанесенного покрытия.



Материал:
бумага

Плотность, г/м²:
42

Ширина, м:
0,4 / 0,6 / 0,9

Длина, м:
200



804**

Полиэтиленовая маскировочная пленка в индивидуальной упаковке



СВОЙСТВА:

статична;
окрасочный опыл не удерживает;
термостойкость: +60С;
толщина: 7 мкм

цвет: прозрачный

назначение:

защита различных поверхностей и предметов от пыли, краски, влаги и других загрязнений при проведении малярных, строительных и ремонтных работ; Может использоваться при грунтовании.

фасовка:

80457 - 4 x 5 м
80477 - 4,5 x 7 м



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА HDPE С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ



- легко удаляется без остатков с поверхности
- толщина пленки: 12 мкм
- предельное растяжение: 7%
- временное сопротивление разрыву: 90 N/25 mm
- адгезия к стали: 3,2-4,3 N/25 mm
- термостойкость: до +100°С
- статична
- поглощает лакокрасочный опыл



80055

0,55x33 м

80110

1,1x33 м

80140

1,4x33 м

80180

1,8x25 м

80270

2,7x20 м

8040

Маскирующая лента



свойства:

маскирующая лента на основе пропитанной тисненой бумаги;
устойчива к высоким температурам;
легко удаляется не оставляя следов на поверхности;
термостойкость: +80 С.

цвет: коричневый

фасовка:

8040/19 - 19 мм x 40 м,
8040/25 - 25 мм x 40 м,
8040/38 - 38 мм x 40 м,
8040/50 - 50 мм x 40 м



8090

Маскирующая лента



свойства:

маскирующая лента на основе пропитанной тисненой бумаги;
устойчива к высоким температурам;
легко удаляется не оставляя следов на поверхности;
термостойкость: +90 С.

цвет: зелёный

фасовка:

8090/19 - 19 мм x 40 м,
8090/25 - 25 мм x 40 м,
8090/38 - 38 мм x 40 м,
8090/50 - 50 мм x 40 м



8050



8030



8020



8080



свойства:

маскирующая лента на основе пропитанной тисненой бумаги;
устойчива к высоким температурам;
легко удаляется не оставляя следов на поверхности.

Термостойкость: +80 С

Термостойкость: +90 С

фасовка:

8050/19 - 19 мм x 40 м,
8050/25 - 25 мм x 40 м

фасовка:

8030/19 - 19 мм x 40 м,
8030/25 - 25 мм x 40 м

фасовка:

8020/19 - 19 мм x 40 м,
8020/25 - 25 мм x 40 м

фасовка:

8080/19 - 19 мм x 40 м,
8080/25 - 25 мм x 40 м,
8080/38 - 38 мм x 40 м,
8080/50 - 50 мм x 40 м

808125

Фильтр-воронка для ЛКМ



свойства

Сито с нейлоновым фильтром - подходит для любых типов красок.
125 микрон

фасовка:

225 шт./уп.

цвет: белый



808190

Фильтр-воронка для ЛКМ



свойства

Сито с нейлоновым фильтром - подходит для любых типов красок.
190 микрон

фасовка:

225 шт./уп.

цвет: белый



САЛФЕТКИ для ОБЕЗЖИРИВАНИЯ и ОЧИСТКИ



80542

TON3



тип:

двухслойные очищающие бумажные салфетки

свойства:

обладают отличной впитывающей способностью

назначение:

применяются для очистки поверхностей от всех видов сухих и жидких загрязнений

характеристики:

состав: целлюлоза - 100%

плотность: 34 г/м²

фасовка:

80542 - 400 листов/рулон, размер - 32x35 см



цвет: белый



8052*

GEX



тип:

нетканые объемные салфетки для обезжиривания повышенной прочности

свойства:

отличаются хорошей впитывающей способностью; устойчивы к растворителям.

характеристики:

состав: полипропилен - 100 %

плотность: 85 г/м²


фасовка:

80520 - 10 шт./уп., размер 32x36 см;

80521 - 30 шт./уп., размер 32x36 см

полипропилен - 100 %

плотность: 85 г/м²



цвет: голубой



8051*

POL



тип:

нетканые салфетки для обезжиривания повышенной прочности

свойства:

отличаются хорошей впитывающей способностью, устойчивы к растворителям

характеристики:

состав: полипропилен - 100 %


плотность: 70 г/м²

фасовка:

80510 - 10 шт./уп., размер 32х36 см;

80511 - 30 шт./уп., размер 32х36 см;

803512 - 500 шт./рулон, размер 30х38 см



цвет: голубой



8053*

SON



тип:

нетканые салфетки для обезжиривания повышенной прочности

свойства:

отличаются хорошей впитывающей способностью, устойчивы к растворителям; безворсовые.

характеристики:

состав: целлюлоза - 55%, полиэстер - 45%

плотность: 73 г/м²

фасовка:

80530 - 10 шт./уп., размер 32х36 см;

80531 - 30 шт./уп., размер 32х36 см



цвет: бирюзовый



by JETAPRO®

BOOMER


В НОВОМ ДИЗАЙНЕ



boomerpro.ru

by **Jeta PRO®**

BOOMER



boomerpro.ru

Звоните по телефону горячей линии

8 800 555 21 50

+7 931 236 51 04 (WhatsApp, Telegram)

Квалифицированные технические специалисты отвечают на вопросы, связанные с применением продукции, в рабочие дни с 10:00 до 18:00

По России звонок бесплатный!