



Паспорт качества

Наименование продукта: Пенетрант Элитест П83
Нормативный документ: ТУ 2499-001-49782089-2015
Номер партии: 2510830-3
Дата изготовления: 10/2025
Срок годности: 10/2030
Изготовитель: ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород

Пенетрант Элитест П83 был протестирован на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Метод испытания	Требования	Результат
Чувствительность	ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1	II класс чувствительности	II класс чувствительности
	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2	уровень чувствительности 3 (высокий)	уровень чувствительности 3 (высокий)
Внешний вид	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1	желтая однородная жидкость	соответствует
Плотность	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3	0,928 г/см ³ ± 5 %	0,926 г/см ³
Вязкость	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.4	17,5 мм ² /с ± 10 %	16,7 мм ² /с
Точка вспышки	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5	≥ 110 °C	> 110 °C
Стойкость к смыванию	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.6	соответствие стандарту	соответствует
Люминесцентная яркость	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.7	90 % ± 10 %	96,8 %
Стойкость к ультрафиолетовому облучению	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.8	соответствие стандарту	соответствует
Теплостойкость	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.9	соответствие стандарту	соответствует
Устойчивость к воде	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.10	≥ 5 %	13,8 %
Коррозионные свойства	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11	соответствие стандарту	соответствует
Содержание серы и галогенов	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12	< 0,020 %	0,005 %
Содержание воды	ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.20	соответствие стандарту	соответствует

Вывод: пенетрант Элитест П83 соответствует требованиям стандартов:

ООО «Элитест»

603093, Нижний Новгород, улица Родионова, дом 134, литер А, помещение 9
ИНН 5260412157, КПП 526001001, elitest@xrs.ru, элитест.рф, 8 800 511-08-84
р/с 40702810603000191348, к/с 30101810700000000803, БИК 042202803, Приволжский ф-л ПАО «Банк ПСБ»